



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КЛЕИ ОПТИЧЕСКИЕ
типы

ГОСТ 14887—80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КЛЕИ ОПТИЧЕСКИЕ

Типы

Optical adhesives.
Types**ГОСТ
14887—80**

Срок действия

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на оптические клеи, предназначенные для склеивания оптических деталей, изготовленных из бесцветных, цветных неорганических стекол всех типов, керамики, кристаллов и кварцевого стекла, а также деталей с оптическими покрытиями и устанавливает их типы и основные параметры.

Стандарт не распространяется на клеи для склеивания оптических деталей из полимеров.

1. ТИПЫ

1.1. Оптические клеи изготавливают типов, указанных в табл. I.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

Таблица 1

Тип клея	Применяемость	Режим склеивания
Бальзам пихтовый типов О и Оп по ГОСТ 2290—76	Для склеивания оптических деталей, точная центрировка которых обеспечивается за счет индивидуального крепления в фиксации в оправах, шкал и сеток с фотослоем; допустимые разности температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ не более $30 \cdot 10^{-3}$ (при соотношении радиуса кривизны склеиваемых поверхностей к диаметру деталей $R : D$ не менее 1 : 1)	При нагревании до 70—130 $^{\circ}\text{C}$ в зависимости от марки бальзама, для склеивания деталей с фотохимическим слоем до 70—75 $^{\circ}\text{C}$
Бальзамин	Для склеивания оптических деталей с разностью температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ не более $30 \cdot 10^{-3}$ при условии работы приборов в интервале температур от минус 60 до плюс 60 $^{\circ}\text{C}$ (возможно появление деформации); тонких оптических деталей, при соотношении толщины к диаметру $h : D$ не менее 1 : 10; деталей со светоделительными покрытиями и светофильтров (ограничено)	При 20—25 $^{\circ}\text{C}$, затем при нагревании до 70—80 $^{\circ}\text{C}$ в течение 40 мин и далее при 25—30 $^{\circ}\text{C}$ в течение суток, для деталей приборов, подвергнувшихся большим механическим нагрузкам, необходим дополнительный прогрев при 50—55 $^{\circ}\text{C}$ в течение 10—15 ч
Бальзамин-М	Для склеивания оптических деталей с разностью температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ не более $30 \cdot 10^{-3}$; крупногабаритных деталей с разностью температурных коэффициентов линейного расширения в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ не более $5 \cdot 10^{-3}$; деталей при соотношении толщины к диаметру $h : D$ не менее 1 : 10; деталей со светоделительными покрытиями, светофильтров и поляроидов. (В приборах, работающих при 80 $^{\circ}\text{C}$, к качеству изображения которых предъявляются повышенные требования, разность температурных коэффициентов линейного расширения склеиваемых деталей ($\Delta\alpha$) в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ не должна быть более $13 \cdot 10^{-3}$)	При 20—25 $^{\circ}\text{C}$ в течение 1—3 сут. в зависимости от размера деталей

Продолжение табл. 1

Тип клея	Применность	Режим склеивания
Бальзамин-М2	Для склеивания линз массового ассортимента и оптических деталей приборов, подвергающихся большим механическим нагрузкам, с разностью коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) не более $25 \cdot 10^{-7} ^\circ\text{C}^{-1}$ при отношении толщины к диаметру $h:D$ не менее 1 : 10	При 20—26°C в течение 17—24 ч. Затем 2,5 ч облучения ультрафиолетовой лампой с длиной волны 365 нм. Допускается уменьшать время облучения, если это обеспечивает сохранение параметров, указанных в табл. 2
Акриловый	Для склеивания линз, призм и других оптических деталей диаметром до 30 мм (только в приборах, не допускающих люминесценции); поляризационных призм из кальцита; поларондов; светофильтров и клиньев с желатиновыми и поливиниловыми пленками; оптических деталей из квасцов для зеркальных объективов; силикатного стекла с металлом	При 20—25°C. Затем при 50—60°C в течение 5—6 сут и 80—90°C в течение 3—4 сут. Поляроиды для микроскопов при 18—26°C до полного высушивания
ОК-50П	Для склеивания оптических деталей, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^\circ\text{C}^{-1}$ не более $14 \cdot 10^{-7}$; деталей, консольно подвешенных	При 20—25°C. Для придания склеивающему слою влагостойкости и повышенной механической прочности склеенные детали прогревают при 60°C в течение 5—7 ч в зависимости от размеров и конфигурации деталей
ОК-50ПК	Для склеивания оптических деталей, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) не более $25 \cdot 10^{-7} ^\circ\text{C}^{-1}$; деталей приборов, работающих в сухих и влажных тропиках; консольно подвешенных	При 20—25°C. Для придания склеивающему слою влагостойкости и повышенной механической прочности склеенные детали прогревают при 60°C в течение 5—7 ч в зависимости от размеров и конфигурации
ОК-72ФТ ₂	Для склеивания оптических деталей, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^\circ\text{C}^{-1}$ не более $30 \cdot 10^{-7}$, без деформации склеенных деталей	При 20—25°C до «скватывания» в течение 3—5 ч (клей ОК-72ФТ ₂) и 5—6 ч (клей ОК-72ФТ ₂).

Продолжение табл. I

Тип клея	Применяемость	Режим склеивания
ОК-72ФТ;	после нагревания до 60°C, охлаждения до минус 60°C; деталей приборов, работающих в средней климатической полосе, на севере, в сухих и влажных тропиках	Для придания склеивающему слою влагостойкости и повышенной механической прочности, а также устойчивости к обработке растворами «Зашита 70 Р» склеенные детали через сутки после «схватывания» прогревают при 65°C в течение 5 ч. Детали размером более 60 мм прогревают в течение 7 ч
ОК-72ФТ.;	Для склеивания тонких оптических деталей, при соотношении толщины к диаметру $h:D$ не менее 1 : 10 (в технически обоснованных случаях допускается изменять это соотношение в меньшую сторону); оптических деталей, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в °C ⁻¹ не более $6 \cdot 10^{-7}$, без деформации склеенных поверхностей после нагрева их до 80°C и охлаждения до минус 60°C; для герметизации склеивающих слоев (швов).	При 20—25°C с последующей выдержкой склеенных деталей в этих же условиях в течение 5 сут.
ОК-90М	Для склеивания крупногабаритных оптических деталей диаметром от 250 до 600 мм, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения склеиваемых пар стекол ($\Delta\alpha$) в °C ⁻¹ не более $10 \cdot 10^{-7}$	Детали нагревают до 60°C. Клей нагревают до 100°C, склеенные детали прогревают в течение 2 сут. при 75°C, затем температуру поднимают до 95°C и выдерживают в течение суток
УФ-235М	Для склеивания оптических деталей из ультрavioletового и кварцевого стекол, фтористого кальция, фтористого лития и других кристаллов, прозрачных в ультрафиолетовой области спектра от 220 нм; допустимые разности температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в °C ⁻¹ до $60 \cdot 10^{-7}$ (при соотношении радиуса кривизны склеиваемых поверхностей к диаметру детали $R:D$ не менее 1 : 1)	При 20—25°C в течение суток, затем при 80°C—3 ч или при 60°C — 6 ч
УФ-215	Для склеивания оптических деталей размером от 10 до 50 мм из кварцевого и ультрavioletового стекол, фтористого кальция и других кристаллов, прозрачных в ультрафиолетовой области спектра, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в °C ⁻¹ не более $60 \cdot 10^{-7}$ (при соотношении радиуса кривизны склеиваемых поверхностей к диаметру деталей $R:D$ не менее 1 : 1)	

Продолжение табл. I

Тип клея	Применимость	Режим склеивания
УФ-215М	Для склеивания оптических деталей размером от 10 до 50 мм из кварцевого и ультрафиолетового стекол, фтористого кальция и других кристаллов, прозрачных в ультрафиолетовой области спектра, допустимые разности температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) до $60 \cdot 10^{-7}$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$ при отношении радиуса кривизны склеиваемых поверхностей к диаметру детали $R:D$ не менее 1 : 1	При 20—25°C в течение суток, затем при 80°C — 3 ч или при 60°C — 6 ч
TKC-1	Для склеивания оптических деталей с показателем преломления $n_D > 2.0$, работающих в области спектра от видимой до далекой инфракрасной (например, арсенид и антимонид индия, моноокристалл герmania, кремния, стекла ИКС-24, ИКС-28, ИКС-30 и других); оптических деталей с одинаковыми температурными коэффициентами линейного расширения	При 160—170°C (но не выше 170°C), охлаждают до 18—26°C в течение 2—3 ч
MMA	Для склеивания оптических деталей, имеющих разность температурных коэффициентов линейного расширения ($\Delta\alpha$) в $^{\circ}\text{C}^{-1}$ до $60 \cdot 10^{-7}$ без деформации склеенных поверхностей после нагревания при 80°C в течение 5 ч; деталей приборов, работающих в средней климатической зоне, на севере, в сухих и влажных тропиках; деталей диаметром до 250 мм	При 20—25°C склеенные детали выдерживают в течение суток, затем прогревают при 65°C в течение 5—6 ч

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Пример условного обозначения клея типа ОК-50П

Клей ОК-50П ГОСТ 14887—80

Условное обозначение бальзама пихтового типов О и Оп по ГОСТ 2290—76.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры клеев указаны в табл. 2.

T 865 H 21 2

Продолжение табл. 2

Назначение параметра	Баланс на кислород гипс+O ₂	Норма для типа		
		Бальзам	Бальзам-М	Акрилонир
2. Показатель претомления при 20°C для вязкого:				OK-5011
жидкого	—	1,483—1,490	1,481—1,489	—
твердого	1,520—1,540	1,517—1,519	1,513—1,514	1,523—1,528
3. Нагревостойкость склеиваемого сырья, °С, не выше	30—50	60	110	120
4. Холодостойкость склеиваемого сырья, °С, не выше	от минус 40 до минус 60 (в зависимости от марки)	минус 60	минус 90	минус 170
5. Механическая прочность на разрыв, Па, не менее	39,2 · 10 ⁶	39,2 · 10 ⁶	93,1 · 10 ⁶	98,0 · 10 ⁶

STRATEGIC TRADE, 2

Назначение параметра	Нормы для тела					ММА
	OK-3МК	OK-72ФТ ₃	OK-90М	УФ-205М	УФ-215М	
2. Показатель преомления при 20°C для кислого жевакого			1,515	—	1,405— 1,407— 1,407— 1,409—	—
3. Показатель преомления при 20°C для кислого птеракого	1,540— 1,544— 1,581— 1,584	1,553— 1,557— 1,586— 1,588	1,552— 1,556— 1,570— 1,580	1,460— 1,464	1,407— 1,407— 1,409—	В замене от длинны волны**
4. Холодостойкость скелено-щего слоя, °С, не выше	140	140	200	90	200	90
5. Механическая прочность на разрыв, Па, не менее	85,0·10 ⁶	95,0·10 ⁶	80,0·10 ⁶	156,8·10 ⁶	32,2·10 ⁶	19,6·10 ⁶
						27,4·10 ⁶
						24,5·10 ⁶
						44,1·10 ⁶

Продолжение табл. 2

Назначение параметра	Валокомбинированный тип О и О _п	Бакелит	Норма для типа		
			Бакелит-М	Бакелит-Ми	Акрилонит
6. Влагостойкость без разрушения склеиваемого слоя при 40°C и относительной влажности 98 %, сут, не менее	5	8—10	6—8	12—14	5—7
7. Стойкость к термопадам в интервале температур $\pm 60^{\circ}\text{C}$, количество циклов, не менее	0	5	10	30	5—7

Продолжение табл. 2

Наименование параметра	Норма для типа							
	ОК-ЗПК	ОК-22ФТ ₃	ОК-72ФТ ₂	ОК-8М	УФ-225М	УФ-215	ТКС-1	ММА
6. Влагостойкость без разрушения склеиваемого сою при 40°C и относительной влажности 98%, сут. не менее								
	100—120	70	80	20	30	7	7—9	30
7. Стойкость к термодарам в интервале температур ±60°C, изотермо 1ч, мелкое склеивание								
	10	65	65	5	5—7	30	30	10
								37

* Для полипропиленовых пресс.

** 0,65 мм — 2,348 мм; 2,20 мм — 2,214; 3,00 мм — 2,208; 4,60 мм — 2,204; 5,00 мм — 2,203; 7,00 мм — 2,199.


Приимеч. Параметры оптических клеев № пн. 3—7 являются представляемыми значениями по какому-либо испытаний, полученных на склеенных образцах (по пн. 3, 4, 6, 7 — на линиях из стекол марок БК-104 и Ф-102 диаметром 30 мм, толщиной 6,6 и 2,8 мм при радиусе склеенной поверхности 49 мм; по п. 5 — на пластике цементе).

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2.2. Спектральные кривые коэффициентов пропускания склеивающего слоя при толщине 10 мкм между пластиинами кварцевого стекла марок КВ (для бальзама, бальзамина, бальзамина-М, акрилового, ОК-50П, ОК-72ФТ₈, ОК-72ФТ₁₅, ММА, ОК-90М), КУ-1 (для УФ-235М, УФ-215, УФ-215М), КУ-2 (для бальзамина-М2, ОК-50ПК), бромистого натрия (для ТКС-1) показаны на черт. 1—15.


Толщина склеивающего слоя для ММА указана на черт. 7.

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_{λ} бальзама




Черт. 1


Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_{λ} бальзамина.



Черт. 2


Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ бальзамина-М

Черт. 3

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ акрилового клея


Черт. 4

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_{λ} клея ОК-50П




Черт. 5

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_{λ}
клеев ОК-72ФТ₃ и ОК-72ФТ₁₅




Черт. 6

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ
клея ММА при толщине слоя 20 мкм




Черт. 7

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ
клея ОК-90 М



Черт. 8


Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ
клея УФ-215



Черт. 9*


Черт. 10. (Изложен, Изд. № 1).

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ клея ТКС-1




Черт. 11

Спектральная кривая коэффициента пропускания τ_λ
клея УФ-235М




Черт. 12

СПЕКТРАЛЬНАЯ КРИВАЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ τ_λ , КЛЕЯ БАЛЬЗАМИН-М2




Черт. 13

СПЕКТРАЛЬНАЯ КРИВАЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ τ_{λ} КЛЕЯ ОК-БЮПК



Черт. 14

СПЕКТРАЛЬНАЯ КРИВАЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ τ_λ , КЛЕЯ УФ-215М



Черт. 15

(Измененная редакция, Изд. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

КОДЫ ОКП ТИПОВ ОПТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ

Тип клея	Код ОКП
Бальзам	24 1619 0000
Бальзамин	10 1431 5002
Бальзамин-М	10 1431 5003
Бальзамин-М2	10 1431 5021
Акриловый	10 1431 5004
ОК-50П	10 1431 5005
ОК-50ПК	10 1431 5023
ОК-72ФТ ₁	10 1431 5006
ОК-72ФТ ₁₁	10 1431 5007
ОК-90М	10 1431 5009
УФ-235М	10 1431 5011
УФ-215	10 1431 5012
УФ-215М	10 1431 5013
ТКС-1	10 1431 5014
ММА	10 1431 5008

(Введен дополнительно, Изд. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.08.80 № 4288**
- 2. ВЗАМЕН ГОСТ 14887—69**
- 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2290—76	1.1

- 4. Срок действия продлен до 01.01.92 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.87 № 2887**
- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 11—87).**

*Редактор Т. И. Василенко
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор Г. И. Чудако*

Сдано в наб. 08.08.88 Подп. в печ. 21.10.88 1,5 усл. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,10 уч.-изд. л.
Тираж 7000 Цена 5 коп.

Овощи «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрестонский пер., д. 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарагус и Гирено, 39. Зак. 2620.