

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**САЖА БЕЛАЯ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 18307—78**

Издание официальное

БЗ 7—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## САЖА БЕЛАЯ

Технические условия

White soot. Specifications

ГОСТ  
18307—78

ОКП 21 6811

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на белую сажу, представляющую собой тонкодисперсную осажденную двуокись кремния, используемую в качестве усиливающего наполнителя синтетических и полимерных материалов в шинной, резинотехнической, химической, легкой и других отраслях промышленности.

Формула:  $m\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ .

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Белая сажа должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Белую сажу выпускают марок: БС-30, БС-50, БС-100 и БС-120.

Средний размер частиц белой сажи для марок БС-30 — 60—108 нм, БС-50 — 50—77 нм, БС-100 — 23—34 нм, БС-120 — 19—27 нм.

1.3. По физико-химическим показателям белая сажа должна соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма для марок			
	БС-30	БС-50	БС-100	БС-120
	ОКП 21 6811 0100	ОКП 21 6811 0200	ОКП 21 6811 0300	порошок — ОКП 21 6811 0400; гранулы — ОКП 21 6811 0600
1. Внешний вид	Порошок и непрочные комочки белого цвета			Порошок и непрочные комочки или гранулы белого цвета
2. Массовая доля двуокиси кремния, %, не менее	85	76	86	87
3. Массовая доля влаги, %, не более	6,5	6,0	6,5	6,5
4. Потери в массе при прокаливании, %	4,5—7,5	7,0—10,0	5,0—7,0	3,5—7,0
5. Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более	Не нормируется	0,03	0,15	0,17

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1978  
© ИПК Издательство стандартов, 1998  
Переиздание с Изменениями

Наименование показателя	Норма для марок			
	БС-30	БС-50	БС-100	БС-120
	ОКП 21 6811, 0100	ОКП 21 6811, 0200	ОКП 21 6811, 0300	порошок — ОКП 21 6811 0400; гранулы — ОКП 21 6811 0600
6. Массовая доля алюминия в пересчете на окись алюминия, %, не более	Не нормируется	0,10	0,15	0,10
7. Массовая доля хлоридов (Cl <sup>-</sup> ), %, не более	Не нормируется	0,6	1,0	0,3
8. Массовая доля сульфатов (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ), %, не более	Не нормируется			0,5
9. Массовая доля кальция и магния в пересчете на окись кальция, %, не более	0,5	7,0	0,8	0,8
10. Массовая доля щелочности в пересчете на окись натрия, %, не более				
для порошкообразной	0,9	1,8	Не нормируется	1,1
для гранулированной	—	—	—	0,5
11. Массовая доля фторидов (F <sup>-</sup> ), %, не более	2,5	Не нормируется		
12. pH водной вытяжки				
для порошкообразной	8,0—10,0	9,0—10,5	7,0—8,5	8,0—9,5
для гранулированной	—	—	—	7,0—8,5
13. Насыпная плотность, г/дм <sup>3</sup>				
для уплотненной	170—220	150—200	80—130	120—150
для уложенной	220—280	200—230	170—220	180—230
для гранулированной	—	—	—	220—320
14. Удельная поверхность по адсорбции фенола, м <sup>2</sup> /г	35±10	45±10	100±20	120±20
15. Массовая доля остатка на сите с сеткой 014K по ГОСТ 6613, %, не более	0,25	0,15	0,10	0,02
16. Массовая доля пыли для сажи гранулированной, %, не более		—		2,0
17. Механическая прочность гранул, %		—		1,0—2,5

## Примечания:

1. Белая сажа БС-50, получаемая из фторсодержащего сырья и предназначенная для производства резиновой обуви, резиновых медицинских изделий и химических средств защиты растений, должна иметь потери в массе при прокаливании 5,0—10,0 %, массовую долю фторидов — не более 2,5 % и удельную поверхность по адсорбции фенола — 55—75 м<sup>2</sup>/г.

2. Белая сажа БС-120, получаемая углекислотным способом с применением соляной кислоты, должна иметь массовую долю двуокиси кремния не менее 86 %, хлоридов — не более 1,0 % и сульфатов — не более 0,2 %.

3. По согласованию с потребителем допускается выпускать белую сажу БС-100 с удельной поверхностью 100—150 м<sup>2</sup>/г.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Белую сажу принимают партиями. Партией считают продукт, однородный по своим показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве, массой не более 50 т.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и марку продукта;

номер партии;

дату изготовления;

массу нетто;

обозначение настоящего стандарта;

результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.2. Для проверки качества белой сажи на соответствие ее показателей требованиям настоящего стандарта отбирают 3 % единиц продукции, но не менее пяти единиц при партии, состоящей менее чем из 100 единиц продукции.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

2.4. Определение массовой доли алюминия в пересчете на окись алюминия на предприятиях-изготовителях проводят по требованию потребителей.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

2.5. Показатели 5—9 таблицы для сажи марки БС-120 гарантируются заводом-изготовителем и определение их проводят по требованию потребителей.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

## 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

### 3.1. Отбор проб

3.1.1. Точечные пробы из мешков отбирают шупом, вводя его сверху до середины вертикально поставленного мешка, для порошкообразной белой сажи и, опуская его до дна мешка, для гранулированной белой сажи.

Для отбора гранулированной белой сажи применяют специальный шуп (черт. 1), состоящий из двух цилиндрических трубок с продольными вырезами, вставленных одна в другую. Внутренняя трубка имеет плоское дно. Шуп открывают и закрывают поворотом трубок вокруг продольной оси.

Заполненный шуп ставят горизонтально и на расстоянии 4—5 мм пробу высыпают на стол, покрытый листом бумаги.

Масса точечной пробы, отобранной из мешка, не должна быть меньше 50 г.

У изготовителя допускается отбирать пробы с движущегося потока в момент упаковки продукции. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг от 20 т продукта.

3.2. Отобранные точечные пробы соединяют в общую пробу, тщательно перемешивают и сокращают методом квартования до массы средней пробы не менее 500 г.

Полученную среднюю пробу помещают в чистую сухую стеклянную банку или полиэтиленовый мешочек. Банку плотно закрывают, полиэтиленовый мешочек завязывают.

На банку или полиэтиленовый мешочек наклеивают или прикрепляют этикетку со следующими обозначениями: наименование продукта, номер партии и дата отбора пробы.

3.1—3.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

3.3. Для проведения анализа и приготовления растворов применяют реактивы квалификации х. ч. и ч. д. а.

Допускается использовать импортные реактивы по качеству не ниже отечественных.

Допускается применять аналогичную, в том числе импортную, аппаратуру и лабораторную посуду с техническими характеристиками не ниже указанных в стандарте.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3.4. Определение массовой доли пыли, механической прочности и насыпной плотности для гранулированной белой сажи проводят перед определением остальных показателей из навесок, отобранных методом квартования средней пробы.

3.5. Внешний вид определяют визуально.

3.6. Определение массовой доли двуокси кремния

#### С. 4 ГОСТ 18307—78

##### 3.6.1. Аппаратура, реактивы и средства измерений

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Цилиндр 1—25 и 1—50 по ГОСТ 1770.

Электропечь муфельная типа СНОЛ 1,6,2,5.1/9-ИЧ или другого типа, обеспечивающая температуру нагрева 950—1000 °С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Тигли низкие 4 или 5 по ГОСТ 9147.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или кальций хлористый, прокаленный при 250—300 °С.


Чашы выпарительные по ГОСТ 9147.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, плотностью 1,19 г/см<sup>3</sup>, разбавленная 5:95, и 10 %-ный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

##### 3.6.2. Проведение анализа

Взвешивают 0,50—0,55 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), помещают в фарфоровую чашку, осторожно приливают 20 см<sup>3</sup> соляной кислоты плотностью 1,19 г/см<sup>3</sup> и упаривают на водяной бане досуха. Затем еще дважды упаривают в 5 см<sup>3</sup> соляной кислоты.



1 — внешняя трубка; 2 — внутренняя трубка

Черт. 1

Осадок высушивают до исчезновения запаха кислоты, приливают 10 см<sup>3</sup> 10 %-ного раствора соляной кислоты, 50 см<sup>3</sup> горячей воды, фильтруют через два плотных фильтра, 4—5 раз промывают горячим раствором соляной кислоты, разбавленной 5:95, и два раза горячей водой.

Фильтр с осадком помещают в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный до постоянной массы, затем высушивают, полностью озоляют, помещают в муфельную печь, нагретую до 300—400 °С, нагревают до (900±25) °С, прокаливают до достижения постоянной массы и после охлаждения в эксикаторе взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

3.6.1, 3.6.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

##### 3.6.3. Обработка результатов

3.6.3.1. Массовую долю двуокиси кремния ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса осадка после прокаливания, г;

$m$  — масса навески, г.

3.6.3.2. Для сажи марки БС-30 массовую долю двуокиси кремния ( $X$ ) вычисляют по формуле

$$X' = X + 0,7907 \cdot X_0,$$

где  $X_0$  — массовая доля фторидов, определенная по п. 3.14, %;

0,7907 — коэффициент пересчета массы фтор-иона на двуокись кремния.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

### 3.7. Определение массовой доли влаги

#### 3.7.1а. Аппаратура, посуда и реактивы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Шкаф сушильный, позволяющий регулировать температуру в диапазоне 80—200 °С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или кальций хлористый, прокаленный при 250—300 °С.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

#### 3.7.1. Проведение анализа

В стаканчике для взвешивания, предварительно высушенном при 100—105 °С до достижения постоянной массы, взвешивают 1,5—1,7 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака). Стаканчик для взвешивания с навеской высушивают при 100—105 °С до достижения постоянной массы и после охлаждения в эксикаторе взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

#### 3.7.2. Обработка результатов

Массовую долю влаги ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса бюксы с белой сажой до высушивания, г;

$m_2$  — масса бюксы с белой сажой после высушивания, г;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,25 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

### 3.8. Определение потерь в массе при прокаливании

#### 3.8.1. Аппаратура, реактивы и средства измерений

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Электродуховка муфельная типа СНОЛ 1,6.2,5.1/9-ИЧ или другого типа, обеспечивающая температуру нагрева 950—1000 °С.

Тигли низкие 4 или 5 по ГОСТ 9147.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Шкаф сушильный, позволяющий регулировать температуру в диапазоне 80—200 °С.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или кальций хлористый, прокаленный при 250—300 °С.

#### 3.8.2. Проведение анализа

В тигле, предварительно прокаленном при  $(900 \pm 25)$  °С до постоянной массы, взвешивают 1,0—1,1 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака). Тигель с навеской помещают в холодную муфельную печь, нагревают до  $(900 \pm 25)$  °С, прокалывают до достижения постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

#### 3.8.3. Обработка результатов

Потери в массе при прокаливании ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m} - X_1,$$

## С. 6 ГОСТ 18307—78

где  $m_1$  — масса тигля с белой сажей до прокаливания, г;

$m_2$  — масса тигля с белой сажей после прокаливания, г;

$m$  — масса навески, г;

$X_1$  — массовая доля влаги, определенная в соответствии с п. 3.7, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,25 %, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

### 3.8—3.8.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.9. Определение массовой доли железа и алюминия в пересчете на окись железа и окись алюминия

#### 3.9.1. Средства измерения; посуда, реактивы и растворы

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Кислота сульфосалициловая (индикатор) по ГОСТ 4478, 20 %-ный раствор.

Кислота уксусная по ГОСТ 61.

Аммоний уксуснокислый по ГОСТ 3117.

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 и разбавленная 1 : 5.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Ацетатный буферный раствор, pH 4,5; готовят следующим образом: 63 см<sup>3</sup> ледяной уксусной кислоты и 77 г уксуснокислого аммония растворяют в воде и разбавляют до 1 дм<sup>3</sup>.

Железо хлорное по ГОСТ 4147, раствор  $c(\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>; готовят следующим образом: 6,76 г хлорного железа растворяют в 200—250 см<sup>3</sup> воды, добавляют 15 см<sup>3</sup> соляной кислоты; если раствор мутный, его фильтруют в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доводят водой до метки и перемешивают.

Соль динатриевая этилендиамина N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор концентрации  $c(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>; готовят следующим образом: 9,3 г трилона Б растворяют в 300—400 см<sup>3</sup> воды. Если раствор мутный, его фильтруют, затем переводят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, доводят водой до метки и тщательно перемешивают.

Коэффициент поправки (титр) раствора трилона Б устанавливают в соответствии с ГОСТ 10398 по раствору соли цинка, отбирая для титрования 10 см<sup>3</sup> раствора концентрации  $c = (\text{Zn}^{2+}) = 0,05$  моль/дм<sup>3</sup>.

Коэффициент поправки (титр) раствора трилона Б вычисляют по формуле

$$K = \frac{10 \cdot 2}{V},$$

где  $V$  — объем раствора трилона Б концентрации  $c(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.

Для расчета массовой доли алюминия устанавливают коэффициент пересчета кубических сантиметров раствора хлорного железа в кубические сантиметры раствора трилона Б по методике определения алюминия (п. 3.9.2)

$$K_1 = \frac{5}{V_1},$$

где 5 — объем раствора трилона Б, взятый для определения соотношения, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора хлорного железа, израсходованный на титрование 5 см<sup>3</sup> раствора трилона Б, см<sup>3</sup>.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Цилиндр 1—25 и 1—500 по ГОСТ 1770.

Колба Кн-1—500—18ТХС по ГОСТ 25336.

Колбы мерные 1—500—(1000)—2 по ГОСТ 1770.

Пипетка вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Бюретка вместимостью 25 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

Микробюретка вместимостью 5 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,02 см<sup>3</sup>.

Стакан Н-1—500 ТС по ГОСТ 25336.

Фильтр обеззоленный «синяя лента».

### (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

#### 3.9.2. Проведение анализа

Взвешивают 10—10,5 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до первого

десятичного знака), помещают в стакан вместимостью 500 см<sup>3</sup>, приливают 150 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты, кипятят, перемешивая в течение 15 мин, и охлаждают.

Полученный раствор с осадком переводят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, добавляют воду, не доливая до метки 1—2 см<sup>3</sup>, несколько капель этилового спирта, объем раствора доводят водой до метки и перемешивают.

После отстаивания осадка содержимое колбы фильтруют через два фильтра «синяя лента» на воронке Бюхнера, отбрасывая первые порции фильтрата. Если после фильтрования получен мутный раствор, для определения массовой доли сульфат-иона его следует еще раз отфильтровать через плотный фильтр до получения прозрачного раствора.

В коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> отбирают 200 см<sup>3</sup> фильтрата (дважды пипеткой вместимостью 100 см<sup>3</sup>) для белой сажи БС-50 и 100 см<sup>3</sup> — для белой сажи марок БС-100 и БС-120. Фильтрат нагревают до кипения. Затем к горячему раствору прибавляют 100 см<sup>3</sup> воды, 5 капель раствора сульфосалициловой кислоты, раствор аммиака по каплям до перехода красно-фиолетовой окраски в желтоватую, прибавляют по каплям соляную кислоту до изменения окраски в фиолетовую и титруют раствором трилона Б до обесцвечивания сульфосалицилатного комплекса железа.

После оттитровывания железа в пробу для связывания алюминия в комплекс прибавляют из бюретки 5 см<sup>3</sup> раствора трилона Б. Раствор нагревают до кипения, охлаждают до 50—60 °С, прибавляют 10 см<sup>3</sup> ацетатного буферного раствора, 5 капель раствора сульфосалициловой кислоты и титруют избыток трилона Б раствором хлорного железа до перехода зеленоватого цвета в желтый.

Оставшуюся часть фильтрата сохраняют для определения массовой доли сульфатов (п. 3.11) и массовой доли кальция и магния (п. 3.12).

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).**

### 3.9.3. Обработка результатов

Массовую долю железа и алюминия в пересчете на окись железа ( $X_3$ ) и окись алюминия ( $X_4$ ) в процентах вычисляют по формулам:

$$X_3 = \frac{V \cdot K \cdot 0,001996 \cdot 500 \cdot 100}{m \cdot V_3},$$

$$X_4 = \frac{(V_1 - V_2 \cdot K_1) \cdot K \cdot 0,001274 \cdot 500 \cdot 100}{m \cdot V_3},$$

где  $V$  — объем раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование железа, см<sup>3</sup>;

$K$  — коэффициент поправки (титр) раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>;

0,001996 — масса окиси железа в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора трилона Б концентрации точно  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, введенный в пробу для связывания алюминия в комплекс, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора хлорного железа концентрации  $c$  ( $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование избытка раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>;

$K_1$  — коэффициент пересчета объема раствора хлорного железа концентрации  $c$  ( $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup> в объем раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>;

0,001274 — масса окиси алюминия в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора трилона Б концентрации точно  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,025 моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;

$V_3$  — объем фильтрата, взятый для титрования, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,01 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 3.10. Определение массовой доли хлоридов (Cl<sup>-</sup>)

### 3.10.1. Реактивы, растворы, приборы и средства измерения

Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520, раствор концентрации  $c$  ( $1/2Hg(NO_3)_2 \cdot H_2O$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, готовят следующим образом: 17,1 г ртути (II) азотнокислой 1-водной растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды, добавляют 4 см<sup>3</sup> азотной кислоты плотностью 1,3 г/см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до 1 дм<sup>3</sup>, перемешивают, фильтруют; коэффициент поправки (титр) раствора азотнокислой ртути

## С. 8 ГОСТ 18307—78

концентрации  $c (\frac{1}{2}\text{Hg} (\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup> устанавливают по хлористому натрию со смешанным индикатором в условиях титрования пробы.

Кислота азотная по ГОСТ 4461 плотностью  $\frac{1}{3}$  г/см<sup>3</sup> и раствор концентрации  $c (\text{HNO}_3) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>.

Дифенилкарбазон (индикатор).

Дифенилкарбазид (индикатор).

Бромфеноловый синий водорастворимый (индикатор).

Смешанный индикатор; готовят следующим образом: 0,5 г дифенилкарбазона или дифенилкарбазида растворяют в 70—80 см<sup>3</sup> теплого этилового спирта, прибавляют 0,05 г бромфенолового синего и доводят объем раствора спиртом до 100 см<sup>3</sup>.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Колба коническая по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см<sup>3</sup>.

Бюретка вместимостью 5 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,02 см<sup>3</sup>.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

3.10.2. Взвешивают 1,0—1,1 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака), переводят в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, прибавляют 100 см<sup>3</sup> воды, кипятят 1—2 мин, охлаждают, прибавляют 20 капель смешанного индикатора, раствор азотной кислоты концентрации  $c (\text{HNO}_3) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup> до изменения цвета раствора на желтый, прибавляют 1—3 капли избытка азотной кислоты (рН 3,0—3,3) и титруют из микробюретки раствором азотнокислой ртути до первого изменения цвета раствора на сиреневый.

3.10.3. *Обработка результатов*

Массовую долю хлоридов ( $\text{Cl}^-$ ) ( $X_3$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{V \cdot K \cdot 0,003545 \cdot 100}{m},$$

где  $V$  — объем раствора азотнокислой ртути концентрации  $c (\frac{1}{2}\text{Hg} (\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

$K$  — коэффициент поправки (титр) раствора азотнокислой ртути концентрации  $c (\frac{1}{2}\text{Hg} (\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>;

0,003545 — масса хлор-иона в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора азотнокислой ртути концентрации точно  $c (\frac{1}{2}\text{Hg} (\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05 %, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

3.10.1—3.10.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.11. Определение массовой доли сульфатов ( $\text{SO}_4^{2-}$ )

3.11.1. *Реактивы, растворы, аппаратура и средства измерения*

Кислота соляная по ГОСТ 3118.

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Барий хлористый по ГОСТ 4108, 10 %-ный раствор.

Метиловый красный (индикатор), 0,1 %-ный спиртовой раствор.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, 1 %-ный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Стакан Н-1—250ТС по ГОСТ 25336.

Пипетка вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Цилиндр 1—10 по ГОСТ 1770.

Фильтр обеззоленный «синяя лента».

Тиглы низкие 4 или 5 по ГОСТ 9147.

Электродуховка муфельная типа СНОЛ 1,6.2.5.1/9-ИЧ или другого типа, обеспечивающая температуру нагрева 800—900 °С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или кальций хлористый, прокаленный при 250—300 °С.

Шкаф сушильный, позволяющий регулировать температуру в диапазоне 80—200 °С.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

3.11.2. *Проведение анализа*

В стакан вместимостью 250—300 см<sup>3</sup> отбирают пипеткой 100 см<sup>3</sup> фильтрата, полученного по п. 3.9.2, нейтрализуют аммиаком по метиловому красному, приливают 1 см<sup>3</sup> соляной кислоты, нагревают раствор до кипения, приливают 10 см<sup>3</sup> кипящего раствора хлористого бария и кипятят 2—3 мин.

Выпавший осадок отстаивают в теплом месте в течение 2 ч, фильтруют через плотный беззольный фильтр, промывают горячей водой до отрицательной реакции на ион хлора (проба с азотно-кислым серебром). Фильтр с осадком помещают в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный до постоянной массы, высушивают, осторожно без воспламенения озоляют и прокаливают при 800—850 °С до постоянной массы.

3.11.3. *Обработка результатов*

Массовую долю сульфатов (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) (X<sub>6</sub>) в процентах вычисляют по формуле

$$X_6 = \frac{m_1 \cdot 0,4116 \cdot 100}{m \cdot 100},$$

где  $m_1$  — масса прокаленного осадка сернокислого бария, г;

0,4116 — коэффициент пересчета массы сернокислого бария на сульфат-ион;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

3.11.1—3.11.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**3.12. **Определение массовой доли кальция и магния в пересчете на окись кальция**3.12.1. *Реактивы, растворы, приборы и средства измерения*

Аммиак водный по ГОСТ 3760.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.

Аммоний сернистый по НД, 22 %-ный раствор.

Метиловый красный (индикатор), 0,1 %-ный спиртовой раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Соль динатриевая этилендиамина — N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор концентрации  $c$  (C<sub>10</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>O<sub>8</sub> · 2H<sub>2</sub>O) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup>; готовят по ГОСТ 10398.

Коэффициент поправки (титр) раствора трилона Б устанавливают в соответствии с ГОСТ 10398 по раствору соли цинка.

Буферный раствор, рН 9—10; готовят следующим образом: 67 г хлористого аммония растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup>, приливая 300—400 см<sup>3</sup> воды, 570 см<sup>3</sup> аммиака, 25 см<sup>3</sup> раствора сернистого аммония, доводят водой до метки и перемешивают.

Хром темно-синий (индикатор) по ГОСТ 14091; готовят следующим образом: 0,5 г хрома темно-синего растворяют при растирании в 10 см<sup>3</sup> буферного раствора (20 г хлористого аммония и 100 см<sup>3</sup> аммиака доводят водой до 1 дм<sup>3</sup>) и этиловым спиртом доводят объем раствора до 100 см<sup>3</sup>.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Колба коническая по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см<sup>3</sup>.

Пипетка вместимостью 25 (50, 100) см<sup>3</sup>.

Цилиндр 1—10, 1—100 и 1—1000 по ГОСТ 1770.

Бюретка вместимостью 25 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**3.12.2. *Проведение анализа*

В коническую колбу вместимостью 300 см<sup>3</sup> отбирают фильтрат, полученный по п. 3.9.2, в количествах, указанных ниже:

25 см<sup>3</sup> — для белой сажи марки БС-50;

50 см<sup>3</sup> — для белой сажи марок БС-30 и БС-100;

50—100 см<sup>3</sup> — для белой сажи марки БС-120.

Раствор разбавляют водой до 100 см<sup>3</sup>, добавляют каплю раствора метилового красного, нейтрализуют аммиаком, нагревают до кипения для коагуляции гидроокисей, охлаждают, прибавляют 5 см<sup>3</sup> буферного раствора, 8—10 капель раствора хром темно-синего и титруют раствором трилона Б до перехода в синюю окраску.

3.12.3. *Обработка результатов*

### С. 10 ГОСТ 18307—78

Массовую долю кальция и магния в пересчете на окись кальция ( $X_7$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_7 = \frac{V \cdot K \cdot 0,002804 \cdot 500 \cdot 100}{m \cdot V_1}$$

где  $V$  — объем раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;  
 $K$  — коэффициент поправки (титр) раствора трилона Б концентрации  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup>;  
0,002804 — масса окиси кальция в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора трилона Б концентрации точно  $c$  ( $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$ ) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;  
 $V_1$  — объем фильтрата, взятый для титрования, см<sup>3</sup>;  
 $m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05 % (при массовой доле кальция и магния до 1,0 %) и 0,1 % (при массовой доле свыше 1,0 %), при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

#### 3.13. Определение массовой доли щелочности в пересчете на окись натрия

##### 3.13.1. Реактивы, растворы, посуда и средства измерения

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации  $c$  (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Метиловый красный (индикатор), 0,1 %-ный спиртовой раствор.

Фенолфталеин (индикатор), 1 %-ный спиртовой раствор.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Колба коническая по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см<sup>3</sup>.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770.

Фильтр обеззоленный «синяя лента».

Воронка Бюхнера для фильтрования под вакуумом по ГОСТ 9147.

Бюретка вместимостью 25 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

##### 3.13.2. Проведение анализа

Взвешивают 1,0—1,1 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака), переносят в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 100 см<sup>3</sup> воды, кипятят в течение 15 мин и фильтруют через плотный фильтр с помощью воронки Бюхнера.

Осадок на фильтре промывают два-три раза горячей водой (80—90 °С) по 30 см<sup>3</sup>.

Фильтрат с промывными водами охлаждают и титруют раствором соляной кислоты в присутствии 2—3 капель раствора метилового красного до перехода окраски из желтой в розовую или фенолфталеина для сажи марок БС-30 и БС-50 из фторсодержащего сырья до обесцвечивания раствора.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

##### 3.13.3. Обработка результатов

Массовую долю щелочности в пересчете на окись натрия ( $X_8$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_8 = \frac{V \cdot K \cdot 0,003099 \cdot 100}{m}$$

где  $V$  — объем раствора соляной кислоты концентрации  $c$  (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

$K$  — коэффициент поправки (титр) раствора соляной кислоты концентрации  $c$  (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>;

0,003099 — масса окиси натрия в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты концентрации точно  $c$  (HCl) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.14. Определение массовой доли фторидов ( $F^-$ )

## 3.14.1. Реактивы, растворы и средства измерений

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации  $c(\text{HCl}) = 1$  моль/дм<sup>3</sup>.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, раствор концентрации  $c(\text{NaOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>.

Фенолфталеин (индикатор), 1 %-ный спиртовой раствор.

Калий хлористый по ГОСТ 4234.

Диметиловый желтый (индикатор), 0,1 %-ный спиртовой раствор.

Метиловый голубой (индикатор), 0,1 %-ный спиртовой раствор.

Смешанный индикатор: смесь равных объемов диметилового желтого и метиленового голубого.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Колба коническая по ГОСТ 25336 вместимостью 250 см<sup>3</sup>.

Колба мерная 1—250—2 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770.

Фильтр обеззоленный «синяя лента».

Пипетка вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Бюретка вместимостью 25 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

## 3.14.2. Проведение анализа

В стаканчике для взвешивания взвешивают 5,0—5,1 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака), переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, прибавляют 50—100 см<sup>3</sup> воды, добавляют с помощью бюретки 10 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты концентрации  $c(\text{HCl}) = 1$  моль/дм<sup>3</sup>. Содержимое колбы взбалтывают в течение 5 мин, объем доводят водой до метки, перемешивают и фильтруют через плотный фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата.

50 см<sup>3</sup> фильтрата переносят в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 1 г хлористого калия, 5—6 капель раствора смешанного индикатора и титруют раствором гидроксида натрия концентрации  $c(\text{NaOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup> до зеленого цвета, затем раствор нагревают до кипения, добавляют 3—4 капли раствора фенолфталеина и титруют раствором гидроксида натрия до розовой окраски.

## 3.14.3. Обработка результатов

Массовую долю фторидов ( $F^-$ ) ( $X_q$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_q = \frac{V \cdot K \cdot 0,002850 \cdot 250 \cdot 100}{m \cdot 50},$$

где  $V$  — объем раствора гидроксида натрия концентрации  $c(\text{NaOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование с фенолфталеином, см<sup>3</sup>;

$K$  — коэффициент поправки (титр) раствора гидроксида натрия концентрации  $c(\text{NaOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>;

0,002850 — масса фтор-иона в граммах, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия концентрации точно  $c(\text{NaOH}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, г/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

## 3.14.1—3.14.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

## 3.15. Определение pH водной вытяжки

## 3.15.1. Реактивы, приборы и средства измерения

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, свежеприготовленная и обработанная в соответствии с ГОСТ 4517, п. 2.17.

pH-метр чувствительностью не менее 0,1 pH.

Мешалка магнитная.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 3-го класса точности.

Гири Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770.

Стакан Н-1—250ТС по ГОСТ 25336.

## 3.15.2. Проведение анализа

Взвешивают 5,0—5,1 г белой сажи (результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака), переносят в стакан вместимостью 200—300 см<sup>3</sup>, приливают 100 см<sup>3</sup> дистилли-

рованной воды и перемешивают суспензию в течение 5 мин на магнитной мешалке. После 20 мин отстаивания суспензии осветленную жидкость сливают в другой стакан.

Подготавливают рН-метр к работе и определяют рН водной вытяжки в соответствии с инструкцией к прибору.

### 3.15.3. *Обработка результатов*

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1 величины рН, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

### 3.15.1—3.15.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

### 3.16. *Определение насыпной плотности*

Для определения насыпной плотности применяют прибор (черт. 2), изготовленный из белой жести или латуни и состоящий из измерительного цилиндра 1 вместимостью 500 см<sup>3</sup>, воронки 4, имеющей задвижку 2. На расстоянии 50 мм от цилиндра по его центру на штативе 3 укрепляют воронку.

#### 3.16.1. *Проведение анализа*

Часть отобранной средней пробы белой сажи помещают в чашку. Из чашки белую сажу пересыпают в воронку (задвижка воронки закрыта). После того, как воронка будет полностью заполнена, задвижку открывают, давая возможность белой саже свободно пересыпаться в измерительный цилиндр, предварительно взвешенный с погрешностью не более 0,01 г. Избыток белой сажи снимают линейкой и взвешивают цилиндр с погрешностью не более 0,01 г.

#### 3.16.2. *Обработка результатов*

Насыпную плотность ( $X_{10}$ ) в г/дм<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$X_{10} = 2(m - m_1),$$

где  $m$  — масса цилиндра с белой сажой, г;

$m_1$  — масса цилиндра, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

### **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

### 3.17. *Определение удельной поверхности по адсорбции фенола*

#### 3.17.1. *Реактивы, растворы, приборы и средства измерения*

Фенол, перегнанный при температуре его кипения, раствор в *n*-гептане концентрацией 120—150 ммоль/дм<sup>3</sup>, рабочий раствор.

Гептан нормальный эталонный по ГОСТ 25828, перегнанный при температуре его кипения.

Интерферометр типов ИТР-2 или ИТР-1 и других типов.

Аппарат для встряхивания.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Шкаф сушильный, позволяющий регулировать температуру в диапазоне 80—200 °С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или кальций хлористый, прокаленный при 250—300 °С.

Пипетка вместимостью 10 см<sup>3</sup>.

Сито с сеткой № 014К по ГОСТ 6613.

Колба Кн-1—25 или 50—14/23ТХС по ГОСТ 25336.


### **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).**

#### 3.17.2. *Построение градуировочного графика*

Для построения градуировочного графика готовят 5—6 растворов фенола в *n*-гептане в интервале концентраций от 50 до 155 ммоль/дм<sup>3</sup> по 25 см<sup>3</sup> каждый и определяют их показатели преломления по интерферометру.

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая на оси абсцисс концентра-

Прибор для определения насыпной плотности



Черт. 2

ции фенола в ммоль/дм<sup>3</sup>, а на оси ординат — показатели преломления по шкале компенсатора интерферометра.

Экспериментальные точки соединяют плавной линией.

Градуировочный график близок к прямой.

### 3.17.3. Проведение анализа

Взвешивают 0,50—0,51 г белой сажи, предварительно просеянной через сито с сеткой № 014К по ГОСТ 6613 и высушенной при 100—105 °С до постоянной массы (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака) в колбочке вместимостью 25 или 50 см<sup>3</sup> с притертой пробкой, приливают пипеткой 10 см<sup>3</sup> рабочего раствора фенола в *n*-гептане, закрывают и перемешивают в течение 1 ч в аппарате для встряхивания. По истечении этого времени дают пробе отстояться 5—10 мин и осветленный раствор быстро фильтруют в кювету с толщиной слоя 10 мм через бумажный фильтр диаметром 50—70 мм.

Величину начальной и конечной концентрации фенола в растворах определяют с помощью жидкостного интерферометра по градуировочному графику, выражающему зависимость показателя преломления раствора от его концентрации.

### 3.17.4. Обработка результатов

Удельную поверхность ( $X_{11}$ ) в м<sup>2</sup>/г вычисляют по формуле

$$X_{11} = \frac{\Delta C \cdot 10 \cdot 26 \cdot 10^{-16} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-4}}{m \cdot 1000} = \frac{\Delta C}{m} \cdot 1,5652,$$

где  $\Delta C$  — изменение концентрации фенола в растворе в результате адсорбции, ммоль/дм<sup>3</sup>;

$26 \cdot 10^{-16}$  — площадь, занимаемая одной молекулой фенола на поверхности белой сажи, см<sup>2</sup>;

$6,02 \cdot 10^{23}$  — число Авогадро, моль<sup>-1</sup>;

$10^{-3}$  — коэффициент пересчета концентрации ммоль/дм<sup>3</sup> в моль/дм<sup>3</sup>;

$10^{-4}$  — коэффициент пересчета см<sup>2</sup> в м<sup>2</sup>;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 10 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## 3.18. Определение массовой доли остатка на сите с сеткой № 014К

### 3.18.1. Аппаратура

Сито с сеткой № 014К по ГОСТ 6613, диаметром 50 мм, высотой 50 мм с поддоном из фольги.

Кисть филиночная типа КФК8 по ГОСТ 10597 или подобного типа или стеклянная палочка с резиновым наконечником.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го или 3-го класса точности.

Гири Г-2—210 и Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Стакан Н-1—400 ТС по ГОСТ 25336.

Шкаф сушильный, позволяющий регулировать температуру в диапазоне 80—200 °С.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

Силикагель технический по ГОСТ 3956, высушенный при 150—180 °С, или хлористый кальций, прокаленный при 250—300 °С.

### 3.18.2. Проведение анализа

В предварительно высушенное до постоянной массы и взвешенное сито (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака) берут навеску 10,0—11,0 г белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака). Навеску в сите осторожно смачивают водой до получения однородной массы, воду добавляют по стенкам сита. Полученную массу промывают с использованием кисти или палочки с резиновым наконечником слабой струей воды в течение 5—10 мин (скорость истечения 500—600 см<sup>3</sup>/мин), не допуская разбрызгивания.

Промывку считают законченной, когда в промывной воде, собранной в стакан, будут отсутство-

вать видимые на черном фоне частички анализируемой пробы. Чтобы исключить попадание частичек белой сажи между ворсинками, кисть в конце анализа тщательно промывают над ситом.

Сито с остатком сушат в сушильном шкафу при 100—105 °С до постоянной массы и после охлаждения в эксикаторе взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

#### 3.18.3. *Обработка результатов*

Массовую долю остатка на сите с сеткой № 014К ( $X_{12}$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{12} = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса остатка на сите, г;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

#### 3.18—3.18.3. *(Измененная редакция, Изм. № 2).*

### 3.19. Определение массовой доли пыли

#### 3.19.1. *Аппаратура*

Набор сит с сеткой № 01К и с сеткой № 09К по ГОСТ 6613.

Крышка и поддон.

Сита собирают в следующем порядке (снизу вверх): поддон, сита с сетками № 01К и 09К, крышка.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го и 3-го классов точности.

Гири Г-2—210 и Г-3—210 по ГОСТ 7328.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

#### 3.19.2. *Проведение анализа*

Взвешивают 30,0—31,0 г гранулированной белой сажи (результат в граммах записывают с точностью до первого десятичного знака), помещают на верхнее сито набора, которое закрывают крышкой. Просев осуществляют плавным перекачиванием гранул слева направо и справа налево (15 раз в каждую сторону).

Остаток на сите с сеткой № 09К сохраняют для определения механической прочности гранул.

Содержимое поддона (пыль) переносят в предварительно взвешенный стаканчик для взвешивания и взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака).

#### 3.19.3. *Обработка результатов*

Массовую долю пыли ( $X_{13}$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{13} = \frac{m_1}{m} \cdot 100,$$

где  $m_1$  — масса пыли, г;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .


#### 3.19.1—3.19.3. *(Измененная редакция, Изм. № 2).*

### 3.20. Определение механической прочности гранул

#### 3.20.1. *Аппаратура и средства измерения*

Прибор для определения прочности гранул (черт. 3).

## Прибор для определения прочности гранул



1 — основание прибора; 2 — стойка; 3 — плунжер со штоком; 4 — диск для крепления ступки; 5 — направляющая стойка; 6 — площадка для груза; 7 — цилиндр; 8 — подставка под цилиндр

Черт. 3

Сито с сеткой № 09К по ГОСТ 6613.

Секундомер.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2-го класса точности.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.

### 3.20.2. Проведение анализа

Остаток гранул белой сажи на сите с сеткой № 09К (п. 3.19.2) выдерживают при комнатной температуре в течение 2 ч.

Взвешивают 3,0—3,2 г этого остатка (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), высыпают его в стеклянный цилиндр прибора и подвергают легкому встряхиванию для равномерного распределения гранул по поверхности. В цилиндр с гранулами осторожно вводят металлический плунжер, на штоке которого закреплена площадка для груза. На площадку опущенного плунжера устанавливают груз, который вместе с площадкой и плунжером создает давление  $5,886 \text{ н/м}^2$ . Одновременно включают секундомер. Через 30 с груз снимают и гранулы осторожно высыпают на сито с сеткой № 09К. Пыль и крошку, образовавшиеся за счет частичного разрушения гранул, осторожно отсеивают, медленно перекачивая гранулы из стороны в сторону (15 раз в каждую сторону).

Пыль и крошку переносят в предварительно взвешенный стаканчик для взвешивания и взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

### 3.20.3. Обработка результатов

Механическую прочность гранул ( $X_{14}$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_{14} = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса гранул, прошедших через сито с сеткой № 09К, г;

$m$  — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

3.20.1—3.20.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Белую сажу упаковывают в четырехслойные ламинированные мешки марки ПМ с одним слоем из ламинированной полиэтиленом мешочной бумаги по ГОСТ 2226 или четырехслойные комбинированные мешки марки БМП по ГОСТ 2226.

По согласованию с потребителем продукт упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового использования типов МКР-1, ОС и МКР-1, ОМ и оборотные типа МКО-1, ОС, а также в пятислойные битумированные мешки марки БМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Масса нетто продукта в мешке — не более 20 кг. Отклонение средней массы нетто в мешках от номинального значения не должно превышать  $\pm 3$  %. Среднюю массу определяют путем взвешивания 20 мешков из партии, результат делая на 20.

Мешки с открытой горловиной зашивают машинным способом в соответствии с ГОСТ 2226. Полиэтиленовые мешки-вкладыши завязывают с подгибом.

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Маркировка, характеризующая продукцию, должна содержать:  
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;  
наименование продукта;  
марку продукта;  
номер партии;  
обозначение настоящего стандарта.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

4.3. Белую сажу транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

По железной дороге продукт транспортируют повагонными отправками в крытых железнодорожных вагонах или при малых партиях в специализированных контейнерах СК-3-5 по ГОСТ 19667 на открытых железнодорожных платформах.

Продукт, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, транспортируют на открытом подвижном составе повагонными отправками без перевалок в пути следования с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях предприятий.

Продукт, упакованный в мешки, транспортируют пакетами, средства скрепления — по ГОСТ 21650. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 24597.

Внутри вагона пакеты укладывают в два яруса.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Белую сажу транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. По железной дороге транспортирование продукта осуществляют в крытых железнодорожных вагонах или, при малых партиях, в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435 на открытых железнодорожных платформах. С 1 января 1985 г. продукт транспортируют в универсальных контейнерах или пакетами размерами 800 × 1200 мм и высотой 1300 мм со скреплением пакета термоусадочной пленкой.

Масса пакета — не более 500 кг.

Укладку пакетов внутри вагонов производят в два яруса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Белую сажу хранят в закрытых складских помещениях. Не допускается хранение белой сажи на складах с земляным полом и на открытых площадках.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие белой сажи требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.2. Гарантийный срок хранения белой сажи — шесть месяцев со дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Белая сажа пожаро- и взрывобезопасна.

6.2. Высокая дисперсность частиц белой сажи способствует длительному ее нахождению в виде пыли в воздухе производственных помещений.

Предельно допустимая концентрация двуоксида кремния в воздухе рабочей зоны  $1 \text{ мг/м}^3$ , класс опасности 3. При концентрации выше предельно допустимой у работающих может возникнуть заболевание типа силикоз.

Содержание аморфной двуоксида кремния в воздухе рабочей зоны определяют фотоколориметрическим методом.

6.3. Для предупреждения заболеваний типа силикоз необходимо применение герметичной аппаратуры, устройство местной вытяжной вентиляции в местах пылевыведения, обеспечивающей чистоту воздуха до предельно допустимой концентрации пыли, использование спецодежды, регулярно подвергающейся обеспыливанию и стирке.

Очистку рабочих помещений от пыли белой сажи, при необходимости, следует проводить с помощью вакуумных пылесосных установок.

6.4. В условиях производства и использования белой сажи должны выполняться требования, изложенные в «Санитарных правилах организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», утвержденные в установленном порядке.

6.5. Подготовку проб белой сажи для анализа необходимо проводить в вытяжном шкафу.

6.6. При работе с белой сажой обслуживающий персонал должен быть в спецодежде, спецобуви и предохранительных приспособлениях в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

Е.Ф. Дубрава, Л.С. Желтобрюх, В.А. Сысоев, В.В. Казначеева, И.П. Книгавко

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.02.78 № 364

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 18307—72

### 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 61—75	3.9.1
ГОСТ 1277—75	3.11.1
ГОСТ 1770—74	3.6.1; 3.9.1; 3.11.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.14.1; 3.15.1
ГОСТ 2226—88	4.1
ГОСТ 3117—78	3.9.1
ГОСТ 3118—77	3.6.1; 3.9.1; 3.11.1; 3.13.1; 3.14.1
ГОСТ 3760—79	3.9.1; 3.11.1; 3.12.1
ГОСТ 3773—72	3.12.1
ГОСТ 3956—76	3.6.1; 3.7.1а; 3.8.1; 3.11.1; 3.17.1; 3.18.1
ГОСТ 4108—72	3.11.1

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 4147—74	3.9.1
ГОСТ 4233—77	3.10.1
ГОСТ 4234—77	3.14.1
ГОСТ 4328—77	3.14.1
ГОСТ 4461—77	3.9.1; 3.10.1
ГОСТ 4478—78	3.9.1
ГОСТ 4517—87	3.15.1
ГОСТ 4520—78	3.10.1
ГОСТ 6613—86	1.3; 3.17.1; 3.17.3; 3.18.1; 3.19.1; 3.20.1
ГОСТ 6709—72	3.6.1; 3.9.1; 3.10.1; 3.11.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.14.1; 3.15.1
ГОСТ 7328—82	3.6.1; 3.7.1а; 3.8.1; 3.9.1; 3.10.1; 3.11.1; 3.13.1; 3.14.1; 3.15.1; 3.17.1; 3.18.1; 3.19.1; 3.20.1
ГОСТ 9147—80	3.6.1; 3.8.1; 3.9.1; 3.11.1; 3.13.1
ГОСТ 10398—76	3.12.1
ГОСТ 10597—87	3.18.1
ГОСТ 10652—73	3.9.1; 3.12.1
ГОСТ 14091—78	3.12.1
ГОСТ 14192—96	4.2
ГОСТ 18300—87	3.9.1; 3.10.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.14.1
ГОСТ 19667—74	4.3
ГОСТ 20435—75	4.4
ГОСТ 21650—76	4.3
ГОСТ 24104—88	3.6.1; 3.7.1а; 3.8.1; 3.9.1; 3.10.1; 3.11.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.14.1; 3.15.1; 3.17.1; 3.18.1; 3.19.1; 3.20.1
ГОСТ 24597—81	4.3
ГОСТ 25336—82	3.6.1; 3.7.1а; 3.8.1; 3.9.1; 3.10.1; 3.11.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.14.1; 3.15.1; 3.17.1; 3.18.1; 3.19.1; 3.20.1
ГОСТ 25828—83	3.17.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае 1983 г., марте 1988 г., марте 1990 г. и июле 1992 г. (ИУС 8—83, 7—88, 7—90, 10—92)

Редактор *Л.И.Нахимова*  
Технический редактор *В.Н.Прусакова*  
Корректор *В.И.Вареницова*  
Компьютерная верстка *А.Н.Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 24.12.97. Подписано в печать 19.01.98. Усл.печл. 2,32. Уч.-издл. 1,97.  
Тираж 178 экз. С Зак.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14,  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6  
Плр № 080102