

**КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЕ  
БУТАДИЕНОВЫЕ**

**Метод определения вязкости по Муни**

Stereoregular butadiene synthetic rubbers.  
Method for determination of  
Mooney viscosity

**ГОСТ**

**19920.16—74\***

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 16 июля 1974 г. № 1689 срок действия установлен**

**с 01.01.75  
до 01.01.90**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на бутадиеновые стереорегулярные синтетические каучуки и устанавливает метод определения вязкости по Муни при 20 и 100°C.

Сущность метода заключается в деформации образца каучука от погруженного в него вращающегося ротора и измерении момента относительно оси ротора, вызываемого вязко-упругим сопротивлением каучука в условных единицах Муни.

**1. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ**

**1.1. Подготовка пробы**

Для определения вязкости по Муни берут по 250 г каучука от проб, отобранных по ГОСТ 27109—86. Каждую пробу пропускают 10 раз через вальцы, техническая характеристика, температура поверхности валков которых и методика установки зазора указана в ГОСТ 27109—86. Зазор между валками вальцев должен быть  $(1,30 \pm 0,10)$  мм. После первого пропуска до девятого включительно шкурку складывают вдвое и подают в зазор между валками так, чтобы направление вальцевания было перпендикулярно направлению предыдущего пропуска. При десятом пропуске шкурку пропускают в развернутом виде.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**1.2. Приготовление образцов**

Образцы заготавливают по ГОСТ 10722—76 из шкурки, охлажденной на воздухе не менее 30 мин. При отсутствии в каучуке

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 2—80).



без предварительного вальцевания.

## 2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Вязкость по Муни определяют по ГОСТ 10722—76 на большом роторе при 20 и 100°C через 4 мин от начала вращения ротора. Время предварительной выдержки образца в приборе 1 мин.

## 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. За вязкость по Муни МБ 1+4 (100°C) партии каучука принимают среднее арифметическое результатов испытаний отобранных проб. При этом вязкость каждой пробы должна соответствовать нормам, указанным в нормативно-технической документации на конкретные марки каучука.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. При отклонении температуры помещения, где проводят испытания, от 20°C величину вязкости по Муни при 20°C ( $M_2^{20}$ ) вычисляют по формуле

$$M_2^{20} = M_2^t + a(t-20),$$

где  $M_2^t$  — вязкость по Муни каучука при температуре испытания ( $t$ );

$t$  — температура помещения, °C;

$a$  — температурный коэффициент, равный 1 единице Муни/°C.