



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**БРИКЕТЫ БУРОУГОЛЬНЫЕ**

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**ГОСТ 24764-81**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО  
Москва



**РАЗРАБОТАН Министерством угольной промышленности СССР  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. Н. Крохин (руководитель темы); И. В. Святец, канд. техн. наук; Н. И. Левина

**ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

Зам. министра Г. И. Нуждинин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1981 г. № 2434**

**БРИКЕТЫ БУРОУГОЛЬНЫЕ**  
**Транспортирование и хранение**  
 Browncal briquettes.  
 Transportation and storage

**ГОСТ**  
**24764-81**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1981 г. № 2434 срок действия установлен

с 01.07. 1982 г.  
до 01.07. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*ЗО О 1.07.92 КЧС 10-86*

Настоящий стандарт распространяется на брикеты из бурых углей Украины и Башкирии, предназначенные для коммунально-бытовых нужд, и устанавливает общие требования к их транспортированию и хранению.

Пояснения к терминам, используемым в стандарте, приведены в справочном приложении.

#### 1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

1.1. Транспортирование брикетов производится навалом в открытых железнодорожных вагонах. Высота падения брикетов при погрузке в вагоны не должна превышать 0,5 м.

1.2. Брикеты перед погрузкой в вагоны следует охладить до температуры не более 45°C.

1.3. При разгрузке железнодорожных вагонов высота падения брикета из вагона не должна превышать 2,0 м.

1.4. Укладка в штабели и погрузка брикетов в транспортные средства потребителя должна производиться погрузочными механизмами. Не допускается использование бульдозеров, шнековых погрузчиков.

При укладке в штабели и погрузке брикетов погрузочные механизмы не должны совершать наезда на брикеты.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981

## 2. ХРАНЕНИЕ

2.1. Брикеты должны храниться под навесами или защитными покрытиями, защищающими их от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

2.2. Склады для хранения брикетов должны размещаться на сухом и незатапливаемом месте.

2.3. Запасы брикетов на топливных складах следует располагать в виде штабелей. Высота штабеля не должна превышать 4 м.

2.4. Срок хранения бураугольных брикетов на складе не должен превышать 6 мес. Для осуществления контроля за сроком хранения брикетов каждый штабель должен иметь таблицу с указанием массы брикетов в штабеле и даты его закладки.

2.5. При хранении брикетов из бурых углей Украины необходимо периодически не реже одного раза в неделю контролировать температуру в штабелях. При обнаружении в штабелях очагов самонагревания необходимо ликвидировать их путем удаления брикетов из очагов на свободное место с последующим охлаждением их в небольшом слое.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

### ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

1. Запас — количество тонн брикетов, находящихся на складе 7 сут и более.

2. Очаг самонагревания — место в штабеле, где температура брикетов 60°C и более или где наблюдается повышение температуры на 3°C и более в течение суток.

Редактор И. В. Виноградская  
Технический редактор А. Г. Каширин  
Корректор А. Г. Старостина

Сдано в каб. 01.06.81 Подп. к печ. 28.07.81 0,26 п. л. 0,15 уч.-изд. л. Тираж 8000 Цена 3 коп.

Офисная «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., б. Зак. 913