

**ГОСТ 25542.5—93  
(ИСО 2829—73)**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

# **ГЛИНОЗЕМ**

## **МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКСИДА ФОСФОРА**

**Издание официальное**



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск**

**Б3 1—95**

# ГОСТ 25542.5—93

## Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН** Госстандартом России

**ВНЕСЕН** Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгостандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция

**3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 25542.5—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95**

**4 ВЗАМЕН ГОСТ 25542.5—83**

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения ГосстандартаРоссии

II

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ГЛИНОЗЕМ

## ГОСТ

**Метод определения оксида фосфора****25542.5—93**Alumina. Method for the determination  
of phosphorus oxide

(ИСО 2829—73)

ОКСТУ 4771

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на глинозем и устанавливает фотометрический метод определения оксида фосфора (V) при массовой доле от 0,001 до 0,01 %, а также метод определения фосфора по международному стандарту ИСО 2829—73 (см. приложение).

Метод основан на щелочном разложении пробы, образованной при соответствующей кислотности раствора фосфорномолибденовой гетерополикислоты, восстановлении ее аскорбиновой кислотой в присутствии сурьмяновинно-кислого калия до молибденовой сини и измерении оптической плотности раствора при длине волн 720 нм или в области светопропускания от 630 до 650 нм.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Общие требования к методам химического анализа — по ГОСТ 25542.0.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр.

Кислота серная по ГОСТ 4204, растворы 0,5 и 8 моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота аскорбиновая, раствор с массовой долей 1 %, свежеприготовленный.

Аммоний молибденово-желтый по ГОСТ 3765, раствор с массовой долей 1 %. Раствор хранят в полиэтиленовом сосуде не более 14 сут.

Калий сурьмяновинно-кислый, свежеприготовленный раствор с массовой долей 0,15 %.

Издание официальное

Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83.

Кислота борная по ГОСТ 9656.

Натрий тетраборно-кислый 10-водный по ГОСТ 4199, обезвоженный при температуре 400 °С.

Раствор-фон: 12 г углекислого натрия и 4 г борной кислоты или 10,3 г углекислого натрия и 3,3 г тетраборно-кислого натрия помещают в платиновую чашку, перемешивают и растворяют при нагревании в 100 см<sup>3</sup> воды. Раствор охлаждают, переносят в стакан вместимостью 400 см<sup>3</sup>, содержащий 48 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты 8 моль/дм<sup>3</sup>. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают.

Калий фосфорно-кислый, однозамещенный по ГОСТ 4198.

Стандартные растворы фосфора

Раствор А: 0,1920 г предварительно высушенного в экскаторе над серной кислотой однозамещенного фосфорно-кислого калия растворяют в 25 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты 8 моль/дм<sup>3</sup> в мерной колбе вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, раствор доливают до метки водой и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 0,0001 г оксида фосфора (V).

Раствор Б: 20,0 см<sup>3</sup> раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают. Раствор готовят перед применением.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,000004 г оксида фосфора (V).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. При массовой доле оксида кремния до 0,02 % аликвотную часть объемом 50 см<sup>3</sup> серно-кислого раствора пробы, приготовленного методом разложения пробы сплавлением по ГОСТ Р 50332.1, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Объем раствора в колбе доводят до 80 см<sup>3</sup> раствором серной кислоты 0,5 моль/дм<sup>3</sup>, затем при перемешивании добавляют 1 см<sup>3</sup> раствора сурьмяновинно-кислого калия, 10 см<sup>3</sup> раствора молибденово-кислого аммония и 5 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты. Раствор доливают до метки водой и перемешивают.

Через 10 мин, но не позднее чем через 2 ч, измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 720 нм или фотоэлектроколориметре в области светопропускания от 630 до 650 нм. Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, проведенный через все стадии анализа.

Массу оксида фосфора в растворе находят по градуировочному графику.

3.2. При массовой доле оксида кремния выше 0,02 % аликовтную часть объемом 100 см<sup>3</sup> серно-кислого раствора пробы, приготовленного методом разложения пробы сплавлением по ГОСТ Р 50332.1, помещают в стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup> и выпаривают до начала выделения паров серной кислоты. Остаток охлаждают и растворяют в горячей воде. После охлаждения раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают до метки водой и перемешивают. Затем раствор фильтруют через сухой фильтр «синяя лента» в сухую коническую колбу, первые порции фильтрата отбрасывают. 50,0 см<sup>3</sup> фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, объем раствора в колбе доводят до 80 см<sup>3</sup> раствором серной кислоты 0,5 моль/дм<sup>3</sup>, и далее поступают согласно п. 3.1.

3.3. Для построения градуировочного графика в девять мерных колб вместимостью 100 см<sup>3</sup> каждая помещают по 50 см<sup>3</sup> раствора-фона, затем добавляют 0; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0 и 25,0 см<sup>3</sup> стандартного раствора Б, что соответствует 0; 0,000004; 0,00001; 0,00002; 0,00003; 0,00004; 0,00006; 0,00008 и 0,0001 г оксида фосфора. Все колбы доливают до объема 80 см<sup>3</sup> раствором серной кислоты 0,5 моль/дм<sup>3</sup> и далее поступают согласно п. 3.1. Раствором сравнения служит раствор, не содержащий стандартного раствора фосфора.

По полученным значениям оптических плотностей и соответствующим им массам оксида фосфора строят градуировочный график.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю фосфора ( $V$ ) ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 V_1}{m V_2} \cdot 100,$$

где  $m_1$  — масса оксида фосфора ( $V$ ), найденная по градуировочному графику, г;

$V_1$  — объем основного раствора, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески глинозема, г;

$V_2$  — объем аликовтной части раствора, см<sup>3</sup>.

4.2. Допускаемые расхождения результатов параллельных определений и результатов анализа не должны превышать значений, указанных в табл. 1.

**С. 4 ГОСТ 25542.5—93**

**Таблица 1**

Массовая доля оксида фосфора, %	Допускаемое расхождение, % (абс.)	
	$d_{\text{ex}}$	$d_{\text{sc}}$
До 0,0010	0,0004	0,0006
Св. 0,001 до 0,005 включ.	0,001	0,002
> 0,005 > 0,010 >	0,003	0,003

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Обязательное**

**СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ФОСФОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОССТАНОВЛЕННОГО  
ФОСФОМОЛИБДАТА (ИСО 2829—73)**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод определения содержания фосфора с применением восстановленного фосфомолибдата аммония в глиноземе, преимущественно используемом для производства алюминия.

Настоящий метод применяют для определения фосфора при содержании его в глиноземе в пересчете на  $P_2O_5$ , более 0,0006 %.

**2. ССЫЛКА**

ГОСТ Р 50332.1. Глинозем. Методы разложения пробы и приготовления раствора.

**3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА**

Приготовление раствора пробы для анализа, используя щелочное сплавление или смесь карбоната натрия и борной кислоты, или смесь карбоната натрия и тетрабората натрия. Растворение расплава в азотной кислоте и доведение значения рН соответствующей аликвоты до 2.

Образование фосфомолибденового комплекса и экстрагирование 2-метил-1-пропанолом в среде серной кислоты.

Восстановление комплекса хлоридом алюминия (II) в органической фазе и спектрофотометрическое измерение восстановленного комплекса, содержащегося в органической фазе, при длине волны 730 нм.

**4. РЕАКТИВЫ**

При испытании следует применять дистилированную воду или воду эквивалентной чистоты.

- 4.1. Карбонат натрия безводный.
  - 4.2. Борная кислота ( $H_3BO_3$ ) или
  - 4.2.1. Тетраборат натрия безводный ( $Na_2B_4O_7$ ).
  - 4.3. 2-метил-1-пропанол (изобутиловый спирт),  $\rho 0,805 \text{ г/см}^3$ .
  - 4.4. Азотная кислота, раствор 8 моль/дм<sup>3</sup>.
- Разбавляют 540 см<sup>3</sup> раствора азотной кислоты,  $\rho 0,40 \text{ г/см}^3$  (68 %-ный раствор), водой до 1000 см<sup>3</sup>.

4.5. Серная кислота, раствор 1 моль/дм<sup>3</sup> готовят следующим образом: осторожно добавляют небольшими порциями 280 см<sup>3</sup> серной кислоты,  $\rho 1,84 \text{ г/см}^3$  (96 %-ный раствор), к 500 см<sup>3</sup> воды и после охлаждения разбавляют до 1000 см<sup>3</sup>.

4.6. Серная кислота, приблизительно раствор 1 моль/дм<sup>3</sup>.  
Берут 400 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.5) и разбавляют водой до 1000 см<sup>3</sup>.

## С. 6 ГОСТ 25542.5—93

4.7. Серная кислота, приблизительно раствор 0,5 моль/дм<sup>3</sup>.

Берут 250 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.6) и разбавляют водой до 500 см<sup>3</sup>.

4.8. Уксусно-аммонийный раствор 500 г/дм<sup>3</sup>.

4.9. Сульфат железа (III), кислый раствор: растворяют 0,5 г ионагидрата сульфата железа (III)  $[Fe_2(SO_4)_3 \cdot 9H_2O]$  в 50 см<sup>3</sup> воды, содержащих 2 см<sup>3</sup> раствора хлорной кислоты, ϕ 1,60 г/см<sup>3</sup> (64,5 %-ный раствор), и разбавляют до 100 см<sup>3</sup>.

1 см<sup>3</sup> полученного раствора содержит 0,001 г Fe(III).

П р и м е ч а н и е. При отсутствии ионагидрата сульфата железа (III) квазииниакции ч.д.з. могут применяться железоаммониевые квасцы. В этом случае для получения раствора с такой же концентрацией железа (III) растворяют вместо 0,5 г ионагидрата сульфата железа (III) 0,86 г железоаммониевых квасцов  $[Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$ .

4.10. Двойная соль сульфата аммония и сульфата железа (II), кислый раствор, готовят следующим образом: растворяют 0,5 г двойной соли сульфата аммония и сульфата железа (II)  $[Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O]$  в 50 см<sup>3</sup> воды, содержащей 0,5 см<sup>3</sup> раствора хлорной кислоты, ϕ 1,60 г/см<sup>3</sup> (64,5 %-ный раствор) и разбавляют до 100 см<sup>3</sup>.

1 см<sup>3</sup> полученного раствора содержит около 0,0007 г Fe (II).

Готовят раствор непосредственно перед применением.

4.11. Молибдат аммония, кислый раствор, приготовленный из расчета 25 г на 1 дм<sup>3</sup>. Растворяют 5 г тетрагидраты молибдата аммония  $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \times 4H_2O$  в воде при 60 °C. Охлаждают и разбавляют до 100 см<sup>3</sup>.Добавляют к раствору 100 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.5) и перемешивают.

Хранят раствор в пластмассовой бутыли.

4.12. Промывной раствор

Насыщают при температуре окружающей среды приблизительно 500 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.7) 2-метил-1-пропанолом.

4.13. Хлорид олова, раствор в соляной кислоте 2,38 г/дм<sup>3</sup>: растворяют 1,19 г дигидрата хлорида олова  $(SnCl_2 \cdot 2H_2O)$  в 85 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, ϕ 1,19 г/см<sup>3</sup> (38 %-ный раствор) разбавляют до 500 см<sup>3</sup> и переносят раствор в пластмассовую бутыль.

Готовят раствор непосредственно перед применением.

4.14. Эталонный раствор фосфора, соответствующий 0,400 г оксида фосфора на 1 дм<sup>3</sup>.

Взвешивают с точностью до 0,0001 г 0,7668 безводного однозамещенного фосфата калия ( $KH_2PO_4$ ), предварительно высущенного над 1,2 моль/дм<sup>3</sup> серной кислотой. Растворяют в воде, переносят с одной меткой, разбавляют до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> полученного эталонного раствора содержит 0,4 мг оксида фосфора.

4.15. Эталонный раствор фосфора, соответствующий 0,010 г оксида фосфора на 1 дм<sup>3</sup>.

Помещают 25,0 см<sup>3</sup> эталонного раствора фосфора (п. 4.14) в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> с одной меткой, разбавляют до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> полученного эталонного раствора содержит 0,01 мг оксида фосфора.

4.16. Эталонный раствор фосфора, соответствующий 0,0010 г оксида фосфора на 1 дм<sup>3</sup>.

Помещают 25,0 см<sup>3</sup> эталонного раствора фосфора (п. 4.15) в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> с одной меткой, разбавляют до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> полученного эталонного раствора содержит 0,001 мг оксида фосфора.

## 5. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура, а также оборудование, указанное в пп. 5.1—5.5.

5.1. Аппаратура, указанная в рекомендации ИСО Р 804 (ГОСТ Р 50332.1).

5.2. Бюrette с ценой деления 0,05 см<sup>3</sup>.

5.3. Делительная воронка вместимостью 200 см<sup>3</sup> с притертыми стеклянными пробками.

5.4. pH-метр со стеклянным электродом.

5.5. Спектрофотометр

Причина. Лабораторная посуда, включая реактивные склянки, должна быть изготовлена из боросиликатного стекла или стекла, не реагирующего с фосфором.

Допускается применять пластмассовую посуду. Лабораторную посуду осторожно промывают приблизительно 6 моль/дм<sup>3</sup> раствором соляной кислоты, затем тщательно ополаскивают водой.

## 6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

6.1. Приготовление раствора для испытания (основной раствор)

Применяя аппаратуру, указанную в п. 5.1), и по ГОСТ Р 50332.1 готовят 250 см<sup>3</sup> основного раствора.

6.2. Контрольный опыт

Одновременно с определением проводят контрольный опыт в соответствии с ГОСТ Р 50332.1 по аналогичной методике с применением тех же реагентов, которые используются для определения, исключая пробу глинозема классификации ч.

6.3. Построение градуировочного графика

6.3.1. Приготовление контрольных колориметрических растворов для спектрофотометрических измерений при оптической длине пути 1 см.

6.3.1.1. Отбор аликовт контрольных растворов

В шесть делительных воронок помещают последовательно с помощью бюrette объемы эталонных растворов фосфора (п. 4.16), указанные в табл. 2.

Таблица 2

Объем эталонного раствора фосфора, см <sup>3</sup>	Соответствующий объем оксида фосфора, см <sup>3</sup>
0*	0
5,0	0,005
10,0	0,010
15,0	0,015
20,0	0,020
25,0	0,025

\* Компенсирующий раствор.

Содержимое каждой делительной воронки разбавляют водой, доводя объем до 60 см<sup>3</sup>, затем добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора сульфата железа (III), 1 см<sup>3</sup> раствора двойной соли сульфата аммония и сульфата железа и перемешивают.

6.3.1.2. Образование окисленного фосфомолибденового комплекса и экстрагирование восстановленного комплекса.

Добавляют в каждую делительную воронку 3 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.6), затем 7,5 см<sup>3</sup> раствора молибдата аммония, перемешивают и выдерживают 10 мин. Добавляют 25 см<sup>3</sup> 2-метил-1-пропанола и энергично встряхивают в течение 1 мин. После отставивания и раздела фаз сливают водную фазу и отбрасывают ее. К органической фазе добавляют 30 см<sup>3</sup> промывного раствора, встряхивают в течение 1 мин, сливают водную фазу и отбрасывают ее. Повторяют такую промывку еще раз.

Затем добавляют 30 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты (п. 4.6) и 0,5 см<sup>3</sup> раствора хлорида олова, встряхивают в течение 30 с, дают возможность отделиться водной фазе и отбрасывают ее.

Переносят органическую фазу в предварительно высушеннную мерную колбу вместимостью 25 см<sup>3</sup> с одной меткой. Промывают делительную воронку 1—2 см<sup>3</sup> 2-метил-1-пропанола, переносят промывные воды в ту же мерную колбу, и разбавляют до метки 2-метил-1-пропанолом. Перемешивают и выдерживают в темном месте не менее 10 мин.

#### 6.3.2. Спектрофотометрические измерения

После выдерживания раствором не менее 10 мин, но не более 60 мин, выполняют спектрофотометрические измерения с помощью спектрофотометра при длине волны 730 нм после установки прибора на нулевое поглощение по компенсирующему раствору.

#### 6.3.3. Построение градуировочного графика

Строят трафик, откладывая по оси абсцисс массу Р<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, выраженную в мг, в 25 см<sup>3</sup> контрольного колориметрического раствора, а по оси ординат — соответствующую величину поглощения.

#### 6.4. Определение

##### 6.4.1. Обработка раствора для испытания

Отбирают объем раствора для испытания, содержащий фосфор в пересчете на оксид фосфора, в количестве от 0,025 мг. Доводят pH до 2±0,1, добавляя небольшими порциями раствор уксусноамmonиевого аммония и проверяя pH-метром. Переносят раствор количественно в одну из делительных воронок.

Увеличивают объем раствора приблизительно до 60 см<sup>3</sup>, добавляют 1 см<sup>3</sup> раствора сульфата железа (III), 1 см<sup>3</sup> раствора двойной соли сульфата аммония и сульфата железа (II) и перемешивают.

##### 6.4.2. Образование окисленного фосфомолибденового комплекса и экстрагирование восстановленного комплекса

Следуют правилам, указанным в п. 6.3.1.2.

##### 6.4.3. Спектрофотометрические измерения

Выполняют спектрофотометрические измерения органических фаз, полученных из раствора для испытания и раствора контрольного опыта, следуя правилам, указанным в п. 6.3.2, после установки прибора на нулевое поглощение по 2-метил-1-пропанолу.

## 7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Определяют по градуировочному графику массу оксида фосфора, соответствующую величине поглощения.

Массовую долю оксида фосфора (Р<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) в процентах вычисляют по формуле

$$\frac{(m_1 - m_2) \cdot D \cdot 100}{1000 \cdot m_0} = \frac{(m_1 - m_2) \cdot D}{10m_0},$$

где  $m_0$  — масса пробы для анализа, использованная для приготовления основного раствора, г;

$m_1$  — масса оксида фосфора, найденная в аликвоте раствора для испытания, мг;

- $m_2$  — масса оксида фосфора, найденная в соответствующей аликвоте раствора контрольного опыта, мг;  
 $D$  — отношение объема основного раствора Р к объему аликвоты этого раствора, взятой для определения.

#### 8. ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА

Протокол анализа должен содержать следующие данные:  
идентификацию исследуемого материала;  
ссылку на примененный метод;  
результаты анализа и метод их выражения;  
особенности, отмеченные в процессе анализа;  
любые операции, не предусмотренные в настоящем стандарте или считающиеся необязательными.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 83—79	2
ГОСТ 3765—78	2
ГОСТ 4198—75	2
ГОСТ 4199—76	2
ГОСТ 4204—77	2
ГОСТ 9656—75	2
ГОСТ 25542.0—93	1
ГОСТ Р 50332.1—92	3.1, 3.2, Приложение

Редактор *М. И. Максимова*  
Технический редактор *Н. С. Гришанова*  
Корректор *Н. И. Ильинцева*

Сдано в наб. 14.06.95. Подп. и печ. 28.07.95. Усл. п. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70.  
Уч.-изд. л. 0,63. Тираж 414 экз. С 2690.

ИПК Издательство стандартов, 107078, Москва, Коломенский пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1436  
ПЛР № 040138