

ГОСТ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ 28507–
99

**ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ
ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом кожевенно-обувной промышленности (УкрНИИКП)

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Украины

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 мая 1999 № 15)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование Страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166_004-97) | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|---------------------------------------|--|
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгоссправка «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 В связи с присоединением Российской Федерации к межгосударственному стандарту приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2014 г. № 2143-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28507-99 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2014 г., приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2015 г. № 125-ст дата введения в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 28507-99 пренесена на 1 апреля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28507-90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Технические условия

Special leather footwear for protection from mechanical action
Specification

Дата введения — 2015—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.

Обязательные требования к качеству обуви, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья, изложены в 5.4.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.106-81 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств

ГОСТ 485-82 Юфть для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 939-94 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1562-69 Сыромять. Технические условия

ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 2284-79 Лента холдинкокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 3123-78 Производство кожевенное. Термины и определения

ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 7065-81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

ГОСТ 7296-2003 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Издание официальное

1

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 9134-78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа
ГОСТ 9135-2004 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника
ГОСТ 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки
ГОСТ 9277-79 Шарголин. Технические условия
ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки
ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха
ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления
ГОСТ 9333-70 Кирза обувная. Технические условия
ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия
ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости
ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры
ГОСТ 15092-80 Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия
ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения
ГОСТ 28735-2005 Обувь. Метод определения массы
ГОСТ 29277-92 Кожа для низа обуви. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения

- 3.1 В настоящем стандарте использованы термины и определения обуви по ГОСТ 23251.
- 3.2 В настоящем стандарте использованы термины и определения пороков кожи по ГОСТ 3123.
- 3.3 В настоящем стандарте используется следующее сокращение:
НД – нормативный документ.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий по виду, половозрастным группам, размерам, полнотам и защитным свойствам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви по ГОСТ 11373 | Количество полнот | Условное обозначение защитных свойств обуви по ГОСТ 12.4.103 |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Сапоги | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мп |
| Полусапоги с повышенными берцами | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп; Ми |
| Полусапоги | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 100; Мун 200; Мп |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мп |
| Полусапоги | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 100; Мун 200; Мп |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 50; Мун 100; Мп |
| Ботинки | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп |
| Полуботинки | Мужская | 240 – 307 | 2 | Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп |
| | Женская | 210 – 285 | 2 | Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп |

4.1.1 Допускается изготавливать обувь для защиты от двух или нескольких вредных производственных факторов.

4.1.2 Допускается изготавливать обувь литьевым методом крепления с боковым обжимом на колодках одной полноты.

4.1.3 Допускается изготавливать обувь с верхом из кожи хромового дубления и водостойкой кожи УКС с интервалом 5 мм между смежными размерами по длине.

4.2 Исходные размеры обуви должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

В миллиметрах

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Исходный размер обуви по ГОСТ 11373 | Высота обуви, не менее | Ширина голенищ или берцей, не менее | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | из кожи | | из искусственной кожи | |
| | | | | вверху | внизу | вверху | внизу |
| Сапоги | Мужская | 270 | 395 | 198 | 182 | 204 | 187 |
| | Женская | 240 | 350 | 191 | 171 | 196 | 176 |
| Полусапоги с повышенными берцами | Мужская | 270 | 220 | — | 182 | — | — |
| | Женская | 240 | 180 | — | 170 | — | — |
| Полусапоги, ботинки | Мужская | 270 | 126 | 130 | — | — | — |
| | Женская | 240 | 156 | 119 | — | — | — |
| Полуботинки | Мужская | 270 | 66 | — | — | — | — |
| | Женская | 240 | 61 | — | — | — | — |

Примечания

- 1 Высота обуви во всех полнотах одного размера не меняется.
- 2 Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть не более: сапог – 5 мм; полусапог и ботинок мужских – 2 мм; полусапог и ботинок женских – 3 мм; полуботинок – 1 мм.
- 3 Разница в ширине берц и голенищ смежных размеров и полнот должна быть не более 2,5 мм.
- 4 В сапогах с разъемными голенищами, устанавливающимися по ноге, ширина голенищ вверху не нормируется.

4.2.1 Допускается по согласованию с потребителем изменять высоту обуви и ширину берец и голенищ.

4.3 Размеры задников обуви должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

| Половозрастная группа обуви | Исходный размер по ГОСТ 11373 | Высота задников, не более | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | по линии заднего шва | | | |
| | | по вертикали в крыльях сапог | сапог, полусапог | ботинок, полуботинок | с верхом из юфтевой кожи |
| Мужская | 270 | 43 | 56 | 49 | 48 |
| Женская | 240 | 39 | 52 | 45 | 44 |

Примечания

- 1 Высота задников во всех полнотах одного размера не меняется.
- 2 Разница в высоте задников смежных размеров обуви должна быть не более 2 мм.
- 3 Допускается по согласованию с потребителем увеличивать высоту фигурного задника сапог и полусапог не более чем на 30 мм.

5 Технические требования

5.1 Обувь для защиты от механических воздействий должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологии и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Обувь должна изготавляться на колодках по ГОСТ 3927.

5.3 Обувь должна изготавляться следующими методами крепления: гвоздевым, гвоздеклеевым, kleевым, литьевым.

5.4 Обувь в зависимости от защитных свойств должна изготавляться:

- для защиты от проколов и порезов – с проколозащитной прокладкой;
- для защиты от истирания – с износостойчивыми подошвами и каблуками;

ГОСТ 28507-99

- для защиты от ударов в носочной части – с внутренними или наружными защитными носками ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж;
- для защиты от ударов в тыльной части – с предохранительными щитками ударной прочностью 3 Дж;
- для защиты от ударов в лодыжке – с защитными щитками ударной прочностью 2 Дж;
- для защиты от ударов в подъемной части стопы – с надподъемными щитками ударной прочностью 15 Дж;
- для защиты от ударов в берцовой части – с защитными щитками ударной прочностью 1 Дж.

5.5 Защитные приспособления должны изготавляться в соответствии с НД на их конкретный вид.

5.6 Детали верха сапог, полусапог и ботинок должны изготавляться из кожи юфтовой для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, кожи юфтовой для верха обуви хромового дубления термоустойчивой, кожи водостойкой УКС по НД.

Допускается изготавливать:

- голенища сапог, берцы полусапог и ботинок, задние наружные ремни, задники, клапаны, язычки, манжеты, ремни для застежки – из кожи юфтовой из свиных шкур по ГОСТ 485;
- голенища сапог – из кирзы обувной по ГОСТ 9333, шарголина по ГОСТ 9277, эластоискожи-Т обувной по НД;
- детали верха ботинок – из кожи хромовой для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939.

5.7 Наружные детали верха полуботинок должны изготавляться из кожи хромовой для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939, водостойкой кожи УКС по НД.

5.7.1 Допускается изготавливать клапаны ботинок, полуботинок, штаферку полусапог и ботинок из винилискожи-ТР по НД.

5.8 Внутренние детали верха обуви должны изготавляться из кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940 (за исключением овчины), кожи из спилка для подкладки обуви по ГОСТ 1838.

Допускается изготавливать:

- поднаряды сапог и полусапог, подблочники, штафирки, задние внутренние ремни, карманы задников, подшивку – из кожи юфтовой для верха обуви по ГОСТ 485, кожи хромовой для верха обуви по ГОСТ 939, кожи юфтовой хромового дубления термоустойчивой, водостойкой кожи УКС по НД;
- подшивку сапог, подкладку союзки и берцев полусапог – из кирзы двухслойной, полотно башмачного, бумазеи-корд по ГОСТ 19196;
- подкладку ботинок и полуботинок – из диагонали, кирзы двухслойной, полотна башмачного по ГОСТ 19196.

5.9 Обувь с внутренними защитными металлическими носками должна изготавляться с амортизирующей прокладкой, расположенной по верхнему краю защитного носка.

5.10 Допускается изготавливать ботинки с амортизирующей прокладкой под штафирку.

5.11 Допускается изготавливать манжеты для сапог, полусапог и ботинок из кожи для подкладки обуви по ГОСТ 940 (кроме овчины), кирзы двухслойной, полотна башмачного по ГОСТ 19196, искусственной кожи, резинки башмачной по НД.

5.12 Допускается изготавливать манжеты из всех участков кожи для перчаток по ГОСТ 15092, кожи эластичной по НД, толщиной 0,7 – 1,0 мм.

5.13 Ушки в сапогах должны изготавляться из тесьмы ушковой по НД.

5.13.1 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать сапоги без ушек.

5.14 Шнурки в обуви должны быть хлопчатобумажными, синтетическими по НД, из сырья по ГОСТ 1562, шириной 4,0 – 4,5 мм.

5.15 Наружные и внутренние детали верха обуви из кожи должны соответствовать нормам, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Материалы и толщина детали верха обуви

| | | В миллиметрах | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Наименование детали по виду обуви | Полвозрастная группа обуви | Кожа юфтевая из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтевая термостойкая по НД | Кожа юфтевая из свиных шкур по ГОСТ 485 | Кожа хромовая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939 | Кожа водостойкая УКС по НД | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 | Участок, из которого выкраивается деталь |
| Перед для сапог, сооска для полусапог Сооска для ботинок | Мужская Женская Мужская Женская | 1,7 – 2,2 1,5 – 2,0 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | – – – – | – – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | – – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | – – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | Черная часть То же » |
| Союзка для полуботинок | Мужская Женская | – – | – – | – 1,4 – 1,9 1,4 – 1,7 1,2 – 1,6 1,2 – 1,5 | – 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 1,4 – 1,8 | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 1,2 – 1,5 1,3 – 1,6 | Плотные участки То же » |
| Голенище для сапог, берцы для полусапог Берцы для ботинок | Мужская Женская Мужская Женская | 1,4 – 1,9 1,2 – 1,7 1,2 – 1,6 1,2 – 1,5 | 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 1,4 – 1,8 | – – – – | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 1,2 – 1,5 1,3 – 1,6 | – 1,2 – 1,5 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 1,3 – 1,6 | Черная часть То же » |
| Берцы для полуботинок | Мужская Женская | – – | – – | – 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 1,3 – 1,8 | – – – | – 1,2 – 1,5 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | Черная часть То же » |
| Задинка сапог и полусапог | Мужская Женская | 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 | – – | – – | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | Черная часть То же » |
| Задинка ботинок | Мужская Женская | 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | 1,3 – 1,8 1,3 – 1,7 | – – | – 1,2 – 1,5 | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | Черная часть То же » |
| Задинка полуботинок | Мужская Женская | – – | – – | – – | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | – 1,3 – 1,6 1,2 – 1,5 | Черная часть То же » |
| Глухой и полу глухой клапан для сапог и полусапог | Мужская Женская | 1,0 – 1,3 1,0 – 1,3 | 1,0 – 1,3 1,0 – 1,3 | – – | – 0,8 – 1,1 | – 0,8 – 1,1 | Черная часть То же » |
| для ботинок | Мужская Женская | 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 | 1,0 – 1,3 1,0 – 1,2 | – – | – 0,8 – 1,1 | – 0,8 – 1,1 | Черная часть То же » |
| для полуботинок | Мужская Женская | – – | – – | – – | – 0,8 – 1,1 | – 0,8 – 1,1 | Черная часть То же » |
| Язычок для ботинок | Мужская Женская | 0,8 – 1,1 0,8 – 1,1 | 0,8 – 1,1 0,8 – 1,1 | – – | – 0,8 – 1,1 | – 0,8 – 1,1 | Черная часть То же » |

Продолжение таблицы 4

6

| Наименование детали по виду обуви | Полвозрастная группа обуви | Кожа юфтевая из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтевая термостойкая по НД | Кожа юфтевая из свиных шкур по ГОСТ 485 | Кожа хромовая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939 | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 | Участок, из которого выкраивается деталь |
|--|----------------------------|--|---|---|---|--|
| Язычок полуботинок | Для полуботинок | Мужская Женская | — | 0,8 – 1,1 0,8 – 1,1 | 0,8 – 1,1 0,8 – 1,1 | Плотные участки |
| Задний ремень для сапог | Наружный | Мужская Женская | 1,4 – 1,9 1,3 – 1,8 | 1,5 – 1,9 1,5 – 1,9 | — — | Плотные участки, кроме пашин То же |
| для полусапог | | Мужская Женская | 1,4 – 1,7 1,3 – 1,6 | 1,5 – 1,9 1,5 – 1,9 | — — | » |
| для ботинок | | Мужская Женская | 1,4 – 1,7 1,3 – 1,6 | 1,5 – 1,9 1,5 – 1,9 | 1,4 – 1,7 1,3 – 1,6 | » |
| для полуботинок | | Мужская Женская | — — | — — | 1,4 – 1,7 1,4 – 1,7 | » |
| Ремень для застежки | | Мужская Женская | 1,3 – 1,6 1,3 – 1,6 | 1,4 – 1,9 1,4 – 1,9 | 1,3 – 1,6 1,2 – 1,6 | Плотные участки |
| Манжета | | Мужская Женская | 1,1 – 1,4 1,1 – 1,4 | 1,2 – 1,6 1,2 – 1,6 | 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4 | То же |
| Поднаряд | сапог и полусапог | Мужской и женской союзки | 1,0 – 1,5 0,9 – 1,4 | 1,1 – 1,4 1,0 – 1,2 | 1,1 – 1,3 1,0 – 1,3 | » |
| Подкладка ботинок и полуботинок | | Мужская Женская | — — | — — | — — | » |
| Подшивка сапог | | Мужская Женская | 0,8 – 1,1 0,8 – 1,0 | 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4 | 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 | » |
| Подкладка беречь, цельная подкладка | | Мужская Женская | — — | — — | — — | » |
| Задний внутренний ремень, карман задника | | Мужская Женская | 0,8 – 1,2 0,8 – 1,1 | 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4 | 0,9 – 1,2 0,8 – 1,1 | » |

Ожничные таблицы 4

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| Наименование детали по виду обуви | Кожа юфтея из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485, шкура юфтея термостойкая по НД | Кожа юфтея из свиных шкур по ГОСТ 485 | Кожа хромовая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 939 | Кожа подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 | Участок, из которого выкраивается деталь |
| | Штафирка, подблочник | Мужская Женская | 0,7 – 1,2 0,7 – 1,2 | 0,7 – 1,2 0,7 – 1,2 | 0,7 – 1,2 0,7 – 1,2 |

Причина

- 1 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать обувь без подкладки под берцы при условии, что толщина кожи для берец 2,0 – 2,5 мм.
- 2 Допускается изготавливать обувь без штрафиров.
- 3 Допускается изготавливать обувь пильевым методом крепления с наружным защитным носком, покрытым полиуретаном, без подкладки под сонжу при толщине переда и сонжи 2,0 – 2,5 мм.
- 4 Допускается изготавливать без задников обувь пильевым методом крепления с наружным зедником из полиуретана по НД.

ГОСТ 28507-99

5.16 Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а 5 – Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви

| Скрепляемые детали | Вид обуви | Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу, Н, не менее при двух строчках | при строчках более двух | Метод испытания |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|
| Голенище с передом | Сапоги | 150 | 160 | ГОСТ 9290 |
| Союзка с берцей | Полусапоги, ботинки | 150 | 160 | То же |
| | Полуботинки | 150 | – | » |
| Задний наружный ремень с голенищем, берцей | Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки | 120 | – | » |

5.17 Допускается частично заменять ниточные швы швами прессовой вулканизации из маслобензостойкой резины по НД при условии обеспечения норм прочности, указанных в таблице 5.

5.18 Наружные, внутренние и промежуточные детали низа обуви должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Материал и толщина деталей низа обуви

| Наименование детали | Материал и участок кожи, из которой вырубают деталь | Толщина детали обуви | | Метод крепления |
|---------------------|--|----------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | мужской | женской | |
| Подошва | Формованная резиновая маслобензостойкая, формованная резиновая износостойчивая по НД | – | – | Гвоздевой, гвоздеклеевой, клеевой |
| | Резиновая пористая маслонефтестойкая по НД | 8,0 – 10,0 | 6,0 – 8,0 | Гвоздеклеевой, клеевой |
| | Полиуретан по НД | – | – | Литьевой |
| Каблук | Формованный резиновый маслобензостойкий, формованный резиновый износостойчивый по НД | – | – | Все методы крепления, кроме литьевого |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки пол и воротков | 2,0 – 2,5 | 2,0 – 2,5 | Гвоздевой |
| Подложка | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть | 3,0 – 3,5 | 3,0 – 3,5 | Гвоздеклеевой |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного по ГОСТ 29277, чепрачная часть, воротники, конские хазы | 2,7 – 3,0 | 2,5 – 2,8 | Гвоздевой, гвоздеклеевой |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, воротники, конские хазы | 2,3 – 2,6 | 2,2 – 2,5 | Клеевой |
| Стелька | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки | | | |

| Наименование детали | Материал и участок кожи, из которой вырубают деталь | Толщина детали обуви | | Метод крепления |
|---|--|----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | мужской | женской | |
| Стелька комбинированная: первый слой | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки | 2,3 – 2,6 | 2,2 – 2,5 | Литьевой |
| | Кожа термоустойчивая по НД, чепрачная часть | 3,0 – 3,3 | 2,8 – 3,0 | То же |
| | Кожа для низа по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки, воротки | 2,0 – 2,5 | 2,0 – 2,5 | Гвоздевой, гвоздеклеевой |
| | Картон обувной по ГОСТ 9542 | 1,5 – 1,8 | 1,5 – 1,8 | То же |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, чепрачная часть | 4,0 – 4,5 | 3,8 – 4,2 | Гвоздевой, гвоздеклеевой, литьевой, |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по НД | 1,8 – 2,1 | 1,8 – 2,1 | То же |
| | Полиуретан по НД | – | – | ** |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, чепрачная часть и плотные участки воротников (кроме обуви с верхом из кожи хромовой) | 3,5 – 3,8 | 3,5 – 3,8 | Все методы крепления |
| | Формованный из картона обувного по ГОСТ 9542 (кроме обуви с верхом из кожи юфтеевой) | 1,9 – 2,3 | 1,6 – 2,0 | То же |
| | Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7085 | три-четыре слоя | три-четыре слоя | ** |
| Задник одинарный: для сапог | Термопластические материалы по НД (кроме обуви с верхом из кожи юфтеевой) | – | – | ** |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, плотные участки пол и воротков, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по НД | 1,8 – 2,1 | 1,8 – 2,1 | Все методы крепления |
| | Полиуретан по НД | – | – | То же |

ГОСТ 28507-99

| Наименование детали | Материал и участок кожи, из которой вырубают деталь | Толщина детали обуви | | Метод крепления |
|--|---|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | мужской | женской | |
| Задник двухслойный: для сапог, полусапог и ботинок: мягкий пласт | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, Плотные участки по и воротников | 1,8 – 2,1 | 1,5 – 1,8 | Гвоздевой, гвоздеклеевой |
| | Полиуретан по НД | – | – | Литьевой |
| жесткий пласт | Кожа для низа по из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, чепрачная часть, воротники | 3,2 – 3,5 | 3,0 – 3,3 | Гвоздевой, гвоздеклеевой, литьевой |
| | Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 | три-четыре слоя | три-четыре слоя | То же |
| Подносок | Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065 | два-три слоя | два-три слоя | Все методы крепления |
| | Текстильные материалы для верха обуви по ГОСТ 19196, пропитанные полимерным составом ОФ-1 по НД | один-два слоя | один-два слоя | То же |
| Геленок | Металлический, пластмассовый, деревянный по НД | – | – | « « |
| Простилка | Картон обувной по ГОСТ 9542, отходы кожи, ткани, войлока, сукна, | – | – | « « |
| Амортизирующая прокладка | Пенополиуретан эластичный, резина губчатая, губка туалетная по НД | 3,0 – 6,0 | 3,0 – 6,0 | « « |
| Вкладная стелька | Картон обувной по ГОСТ 9542 оклеенный | 1,8 – 2,2 | 1,8 – 2,2 | « « |
| | Кожа для низа обуви из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, плотные участки, спилок кожи для низа обуви по НД | 0,9 – 1,2 | 0,8 – 1,1 | « « |
| | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, спилок для подкладки обуви по ГОСТ 1838 | 0,9 – 1,1 | 0,9 – 1,1 | Клеевой, литьевой |

П р и м е ч а н и я

1 Допускается изготавливать обувь с формованными подошвами с простилкой и обувь литьевого метода крепления – без простилки.

2 Допускается изготавливать обувь с наружным защитным носками, покрытыми полиуретаном, без подноска

5.19 Наружные и внутренние защитные носки должны изготавляться в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными НД на защитные носки.

5.20 Прочность крепления наружных защитных носков должна быть не менее 500 Н.

5.21 Допускается на наружные, внутренние и промежуточные детали верха и низа обуви применять другие материалы, качество и защитные свойства которых не уступают вышеназванным.

5.22 Проколозащитная прокладка должна изготавляться в соответствии с требованиями и нормами, предусмотренными НД на прокладку.

5.23 Сопротивление пакета деталей низа сквозному проколу должно быть не менее 1200 Н.

5.24 Прочность крепления подошв в обуви должна соответствовать нормам, указанным в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 – Прочность крепления подошв в обуви

| Метод крепления | Прочность крепления, не менее, Н/см | Метод испытания |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Гвоздевой | 150 | ГОСТ 9134 |
| Клеевой | 45 | ГОСТ 9292 |
| Клеевой (подошва с подложкой) | 27 | То же |
| Литьевой | 70 | » |

5.25 Прочность крепления каблука в каждой полупаре обуви должна быть не менее: мужской – 800 Н, женской – 600 Н.

5.26 Для гвоздевого крепления подошв и каблуков должны применяться латунные гвозди по НД.

5.26.1 Допускается по согласованию с потребителем применять для крепления каблука гвозди с антикоррозийным покрытием по НД.

5.27 Общая деформация задника не должна превышать 3,0 мм, остаточная – 1,0 мм.

5.28 Общая деформация подноска не должна превышать 2,5 мм.

5.29 Гибкость обуви, изготовленной гвоздевым и гвоздеклеевым методами крепления, не должна быть более 270 Н, kleевым и литьевым – 210 Н.

5.29.1 Гибкость обуви с проколозащитной прокладкой должна быть увеличена на 50 Н.

5.30 Масса полупары исходного размера обуви должна быть не более массы утвержденного в установленном порядке образца-эталона, умноженной на коэффициент 1,08.

5.31 В обуви не допускается:

- сильно выраженная отдушистость и стяжка лицевой части передов, союзок и нижних частей берец, голенищ и задних наружных ремней;
- сильно выраженная жилистость в передах, союзках и в нижних частях голенищ и берец;
- воротистость в передних частях передов и союзок;
- безличины, лизуха на всех деталях площадью более 7 см² на полупару;
- царапины, задевающие дерму кожи, длиной более 20 мм;
- свищи незаросшие;
- осыпание покровной пленки;
- царапины с бахтармянной стороны глубиной более 1/4 толщины верха кожи и общей длиной более 25 мм;
- сваливание строчки с края детали, пропуск стежков длиной более 10 мм при условии повторного крепления;
- смещение строчки более 2 мм на длине шва более 70 мм по канту и заднему наружному ремню на длине более 100 мм;
- неутянутая строчка длиной более 5 мм без пересечения материала;
- совпадение смежных строчек без пересечения материала длиной более 10 мм;
- отклонение от оси симметрии передов, союзок, носков, подносков, передних краев берец, задних наружных ремней, блочек более 4 мм;
- разная длина крыльев задников более 5 мм;
- заусеницы между подошвой и затяжной кромкой толщиной более 1 мм;
- разница в высоте сапог более 8 мм, полусапог и ботинок, задников и задников более 5 мм;
- морщины внутри обуви;
- деформация подноска и задника;
- выпадание краев подноска и задника;
- отставание подкладки от задника;
- сквозное повреждение деталей верха и низа обуви;
- разница в высоте каблуков в паре более 3 мм;

ГОСТ 28507-99

- разница в длине подошв и каблуков в паре более 4 мм;
- разница в ширине подошв и каблуков в паре более 3 мм;
- скученность гвоздей более 2 шт. более чем в трех местах, расположенных на расстоянии менее 30 мм друг от друга;
- следы повторного крепления подошв более 2 шт. на полупару;
- раковины, пузыри на поверхности подошв и каблуков, наружных задников и носков общей площадью более 2 см²;
- недолив, недопрессовка на поверхности подошв и каблуков, наружных задников и подносок общей площадью более 2 см²;
- расщелины между деталями низа;
- неровности на поверхности задника и подноска;
- неправильно поставленный каблук (отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости более 3 мм);
- отставание деталей низа (подошвы, задника, носка) из полиуретана от материала верха обуви литьевого метода крепления глубиной более 2 мм;
- закрашивание снятого шлифованием лицевого слоя материала верха: на голенищах по линии заднего наружного ремня и фигурного задника более 4 мм, на союзках и передах по всему периметру более 2 мм.

П р и м е ч а н и е – Степень выраженности пороков сырьевого характера кожи для верха обуви определяют по каталогу.

5.32 Маркировка и упаковка обуви – по ГОСТ 7296, со следующим дополнением: в каждой полупаре обуви на лицевой стороне должно быть проставлено яркой несмываемой краской клеймо с обозначением назначения обуви в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Производство обуви не должно оказывать вредного воздействия на работающих при выполнении работ и представлять опасность для окружающей среды.

6.2 Условия производства должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05 [1] и СанПиН 5047 [2].

6.3 Требования к пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

6.3.1 В случае возникновения пожара следует применять все способы пожаротушения.

6.4 Допустимый уровень шума должен соответствовать требованиям ДСН 3.3.6.037 [3].

6.5 Оптимальные показатели микроклимата производственного помещения должны соответствовать категории работ средней тяжести П-а по ГОСТ 12.1.005 и ДСН 3.3.6.042 [4].

6.6 Уровень вибрации в производственном помещении должен находиться в пределах норм согласно ГОСТ 12.1.012 и ДСН 3.3.6.039 [5].

6.7 Производственное помещение должно быть обеспечено местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, освещением соответственно СНиП II-4 [6].

6.8 Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым нормам бесплатной выдачи спецодежды»:

– халатами по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132;

– фартуками по ГОСТ 12.4.029.

6.9 Требования к рабочему месту при выполнении работ должны соответствовать ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

6.10 Работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями согласно СЕиП 2.09.04 [7].

6.11 Обслуживающий персонал должен быть соответственно подготовлен и должен пройти инструктаж по технике безопасности.

6.12 При производстве обуви не должно быть выбросов вредных веществ в атмосферную среду.

7 Правила приемки

Приемка обуви – по ГОСТ 9289.

8 Методы контроля

8.1 Отбор образцов для лабораторных испытаний – по ГОСТ 9289.

- 8.2 Определение линейных размеров – по НД.
- 8.3 Определение прочности крепления подошв обуви – по ГОСТ 9134 и ГОСТ 9292.
- 8.4 Определение прочности крепления ниточных швов заготовки – по ГОСТ 9290.
- 8.5 Определение прочности крепления каблука – по ГОСТ 9136.
- 8.6 Определение деформации подноска и задника – по ГОСТ 9135.
- 8.7 Определение гибкости – по ГОСТ 9718.
- 8.8 Определение массы – по ГОСТ 28735.
- 8.9 Определение прочности крепления наружных защитных носков – по ГОСТ 12.4.106.
- 8.10 Определение сопротивления проколу – по ГОСТ 12.4.177 (на стадии разработки и постановки продукции на производство).

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение – по ГОСТ 7296.

10 Указания по эксплуатации

- 10.1 Обувь должна быть выдана в эксплуатацию по назначению, размеру и полноте.
- 10.2 После окончания работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, протерта и оставлена в вентилируемом помещении в раскрытом и расправлennом виде для проветривания на расстоянии не менее 0,5 м от обогревательных приборов.
- 10.3 Не допускается чистить обувь органическими растворителями.
- 10.4 Обувь должна систематически, один раз в неделю смазываться обувным кремом, изготовленным по НД.
- 10.5 Допустимое время непрерывного пользования – не более 9 ч.

11 Гарантии изготовителя

- 11.1 Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию.

Библиография

- [1] СНиП 2.04.06-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование
- [2] СанПиН 5047-89 Санитарные правила и нормы по гигиене труда для обувных предприятий
- [3] СН 3223-86 Санитарные нормы допустимого уровня шума на рабочем месте
- [4] СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
- [5] СН 3044-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест
- [6] СНиП 11-4-79 Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение
- [7] СНиП 2.09.04-87 Строительные нормы и правила. Административно-бытовые здания

УДК 613.6:006.354

МКС 13.100

Ключевые слова: специальная обувь, защита, механические воздействия, кожа, требования безопасности, требования к качеству, методы контроля, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя

Подписано в печать 02.02.2015. Формат 60x84^{1/2}.

Усл. печ. л. 1,86. Тираж 34 экз. Зак. 686

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru