



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИБКИЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28602~~3~~-90
(МЭК 626—3—88)

Издание официальное

20 коп. БЗ 6—90/460



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е34

к ГОСТ 28602³—90 Материалы электроизоляционные композиционные гибкие.
Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Обложка стандарта, с. 1—24	ГОСТ 28602—90 (ИУС № 1 1992 г.)	ГОСТ 28602.3—90

**МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИБКИЕ**

Технические условия

Combined flexible materials for electrical insulation
Specifications**ГОСТ
28602-3-90****(МЭК 626—3—88)**

ОКП 34 9155

Срок действия с 01.01.93
до 01.01.98

Настоящий стандарт распространяется на гибкие электроизоляционные материалы, состоящие из двух или более различных электроизоляционных материалов.

Компонентами композиционных гибких материалов являются пленочные и (или) волокнистые материалы, например бумаги, тканые и нетканые материалы, пропитанные или непропитанные.

Стандарт не распространяется на материалы на основе слюдяной бумаги, а также на композиционные материалы, один из компонентов которых намеренно оставлен в стадии «В».

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Стандарт содержит требования к размерам и параметрам отдельных гибких композиционных электроизоляционных материалов, указанных в отдельных листах, перечень которых приведен в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

2—2090

Таблица 1

Номер листа	Тип материала	Составные части материала	Обозначение материала
100—102	Двухслойный	Пленка ПЭТФ*/бумага или картон	П-ПЭТФ/Б-К (F-РЕТР/Р-С)**
110—114	Трехслойный	Бумага или картон/пленка ПЭТФ/бумага или картон	Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (Р-С/F-РЕТР/Р-С)**
500	Трехслойный	Нетканый материал ПЭТФ/пленка ПЭТФ/ нетканый материал ПЭТФ	НТ-ПЭТФ/П-ПЭТФ/НТ-ПЭТФ (Р-РЕТР/F-РЕТР/Р-РЕТР)**
300	Трехслойный	Каландрированная арамидная бумага/пленка ПЭТФ/каландрированная арамидная бумага	Кал-АБ/П-ПЭТФ/Кал-АБ (Р-РАа/F-РЕТР/Р-РАа)**
320	Трехслойный	Некаландрированная арамидная бумага/пленка ПЭТФ/некаландрированная арамидная бумага	НКал-АБ/П-ПЭТФ/НКал-АБ (Р-РАа/F-РЕТР/Р-РАа)**
310	Трехслойный	Каландрированная арамидная бумага/полиимидная пленка/каландрированная арамидная бумага	Кал-АБ/П-ПИ/Кал-АБ (Р-РАа/F-PI/Р-РАа)**

* ПЭТФ — полиэтилентерефталат.

** Латинское обозначение.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Условное обозначение материала состоит из обозначения стандарта, номера листа, обозначения материала, толщины.

Пример условного обозначения пленки П-ПЭТФ/Б-К, толщиной 0,15 мм

ГОСТ 28602, лист 101, П-ПЭТФ/Б-К, 0,15 мм

Тип и обозначение материала, соответствующих каждому листу стандарта, указаны в табл. 2.

Таблица 2

Тип и обозначение материалов в соответствии с листами стандарта

Номер листа	Тип материала	Обозначение материалов
100—102	Двухслойный	П-ПЭТФ/Б-К
110—114	Трехслойный	Б-К/П-ПЭТФ/Б-К
500	Трехслойный	НТ-ПЭТФ/П-ПЭТФ/НТ-ПЭТФ
300	Трехслойный	Кал-АБ/П-ПЭТФ/Кал-АБ
320	Трехслойный	НКал-АБ/П-ПЭТФ/НКал-АБ
310	Трехслойный	Кал-АБ/П-ПИ/Кал-АБ

3. НАГРЕВОСТОЙКОСТЬ

Материалы могут быть использованы в системах, действующих в температурных классах, указанных в табл. 3.

Таблица 3
Класс нагревостойкости в соответствии с листами стандарта

Номер листа	Обозначение материала	Класс нагревостойкости, °С
100—102	П-ПЭТФ/Б-К	120—130
110—114	Б-К/П-ПЭТФ/Б-К	120—130
500	НТ-ПЭТФ/П-ПЭТФ/НТ-ПЭТФ	130—155
300	Кал-АБ/П-ПЭТФ/Кал-АБ	155
320	НКал-АБ/П-ПЭТФ/НКал-АБ	155
310	Кал-АБ/П-ПИ/Кал-АБ	180

ЛИСТЫ 100—102

П-ПЭТФ/Б-К (пленка ПЭТФ/бумага или картон)

1. Общие сведения

В листах 101—102 даны требования к материалам двухслойным, состоящим из одного слоя электроизоляционной бумаги классов 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4 в соответствии с Публикацией МЭК 554—1 или каландрированного картона типа Р2 или Р4 в соответствии с Публикацией МЭК 641 в зависимости от общей толщины и одного слоя полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) в соответствии с Публикацией МЭК 674—1, соединенных вместе.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) должна соответствовать Публикации МЭК 674—1.

3. Размеры композиционных гибких материалов

Номинальная толщина гибких композиционных материалов должна соответствовать требованиям листов 100—102.

Л И С Т 100

Требования к гибким композиционным двухслойным материалам П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 23 мкм и бумага или картон)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщины от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при разрыве без перегиба, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,10	±15	115	23	90	70	60	40	3	10	6	5
0,15	±15	190		135	100	90	60	3	10		
0,20	±15	250		180	140	120	80	5	13		
0,30	±10	370		270	210	180	120	5	13		
0,40	±10	490		360	280	240	160	5	13		
0,50	±10	610		450	350	300	200	5	13		
0,60	±10	730	540	420	360	240	5	13			

ЛИСТ 101

Требования к гибким композиционным двухслойным материалам
П-ПЭТФ/Б-К (целлюлозная пленка 36 мкм и бумага или картон)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщин от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при разрыве без перегиба, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,10	±15	120	36	90	70	60	40	3	10	7	6
0,15	±15	190		135	100	90	60	3	10		
0,20	±15	250		180	130	120	80	5	13		
0,30	±10	370	36	270	200	180	120	5	13	7	6
0,40	±10	490		360	270	240	160	5	13		
0,50	±10	610		450	340	300	200	5	13		
0,60	±10	730		540	410	360	240	5	13		

Л И С Т 102

Требования к композиционным гибким двухслойным материалам П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 50 мкм, бумага или картон)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщину от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при разрыве без перегиба, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,20 0,25	±15 ±10	230 255	50	120	80	90	50	3	10	8	6
				150	95	95	60	3	10		
0,35 0,45 0,60	±10 ±10 ±10	420 520 650	50	240	180	120	115	5	13	8	6
				360	275	180	175	5	13		
				400	320	200	190	5	13		

ЛИСТЫ 110—114

Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (бумага или картон/пленка ПЭТФ/бумага или картон)

1. Общие сведения

В листах 110—114 даны требования к трехслойным материалам, состоящим из одного слоя полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) в соответствии с Публикацией МЭК 674 и двух слоев изоляционной бумаги классов 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4 в соответствии с Публикацией МЭК 554—1 или каландрированного картона типа Р2 или Р4 в соответствии с Публикацией МЭК 641 в зависимости от толщины, соединенных вместе.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина полиэтилентерефталатной пленки должна соответствовать Публикации МЭК 674—1.

3. Размеры композиционных гибких материалов

Номинальная толщина композиционных гибких материалов должна соответствовать требованиям листов 110—114.

ЛИСТ 110

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам
Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 23 мкм между двумя
слоями картона или бумаги)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщин от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ²	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении без перегиба, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,12	±15	140		100	80	70	40	3			
0,15	±15	170		135	105	90	60	3			
0,20	±10	230	23	180	140	120	80	5			
0,30	±10	370		270	210	180	120	5	10		5
0,40	±10	490		360	280	240	160	5			
0,50	±10	610		450	350	300	200	5			
0,60	±10	730		540	420	360	240	5			

ЛИСТ 111

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам
Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 36 мкм между двумя
слоями картона или бумаги)

Номи- нальная толщина, мм	Допуск (откло- нение толщины от номи- нального значе- ния), %, не более	Номи- нальная масса единицы площади, г/м ²	Номи- нальная толщина пленки, мкм	Прочность при рас- тяжении в ма- шинном направле- нии, Н/10 мм ши- рины, не менее		Прочность при рас- тяжении при рас- тяжении без перегиба, %, не менее		Пробивное напря- жение, кВ, не менее	
				без пере- гиба	с переги- бом (пленкой внутрь)	в машин- ном на- правле- нии	в попе- речном направ- лении	без по- региба	с пере- гибом
0,12	±15	150		110	85	5	10	9	8
0,15	±15	180		135	100	5	10	9	8
0,20	±15	240		180	140	5	10	9	8
0,25	±10	—		—	—	—	—	—	—
0,30	±10	375	36	270	210	5	10	9	8
0,35	±10	—		—	—	—	—	—	—
0,40	±10	495		360	280	5	10	9	8
0,45	±10	—		—	—	—	—	—	—
0,50	±10	615		450	350	5	10	9	8
0,60	±10	735		540	420	5	10	9	8

ЛИСТ 112

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 75 мкм между двумя слоями картона или бумаги)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение) толщин от номинального значения, %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении без перегрузки, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее		
				без перегрузки	с перегрузкой (пленкой внутрь)	без перегрузки	с перегрузкой (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегрузки	с перегрузкой	
0,15	±15	190	75	140	100	105	65	5	10	14	10	
0,20	±15	240		190	130	140	90	5	10	14	10	
0,25	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,30	±10	380		285	200	210	135	5	10	14	10	
0,35	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—	—	
0,40	±10	510		380	270	280	180	5	10	14	10	
0,45	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,50	±10	625		475	340	350	225	5	10	14	10	
0,60	±10	745	570	410	420	270	5	10	14	10		

ЛИСТ 113

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам
Б-К/П-ПЭГФ/Б-К (полнефирная пленка 100 мкм между двумя слоями
картона или бумаги)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщин от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении без перегиба, %		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,20	±15	250	100	200	140	160	100	5	10	17	12
0,30	±10	350	100	300	210	240	150	5	10	17	12
0,40	±10	510	100	400	280	320	200	5	10	17	12
0,50	±10	630	100	500	350	400	250	5	10	17	12

ЛИСТ 114

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам Б-К/П-ПЭТФ/Б-К (полиэфирная пленка 125 мкм между двумя слоями картона или бумаги)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение) толщины от номинального значения, %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±12%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении без перегиба, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,20	±15	260	125	200	140	160	100	5	10	19	14
0,30	±10	360	125	300	210	240	150	5	10	19	14
0,40	±10	515	125	400	280	320	200	5	10	19	14
0,50	±10	635	125	500	350	400	250	5	10	19	14

ЛИСТ 500

НТ-ПЭТФ/П-ПЭТФ/НТ-ПЭТФ (нетканый материал
ПЭТФ/пленка ПЭТФ/нетканый материал ПЭТФ)

1. Общие требования

В листе 500 даны требования к трехслойному материалу, состоящему из одного слоя полиэтиленовой терефталатной пленки (П-ПЭТФ) в соответствии с Публикацией МЭК 674 и двух слоев полиэтиленовой терефталатной нетканой ткани (НТ-ПЭТФ), соединенных с пленкой, расположенной между ними.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) должна соответствовать требованиям Публикации МЭК 674—1.

3. Размеры композиционных гибких материалов

Номинальная толщина композиционных гибких материалов должна соответствовать требованиям листа 500.

Л И С Т
Требования к композиционным
НТ-ПЭТФ/П-ПЭТФ/НТ-ПЭТФ
полнэфирного

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщины от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ²	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)
0,15	±15	140	50	110	90
0,18	±15	190	75	140	105
0,20	±15	220	100	160	120
0,23	±15	260	125	200	150
0,30	±15	350	100	300	200
0,35	±10	425	250	350	300
0,45	±10	560	350	400	350

500

гибким трехслойным материалам
(полиэфирная пленка между двумя слоями
нетканного материала)

Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении в машинном направлении, %, не менее		Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом	без перегиба	с перегибом	без перегиба	с перегибом
90	70	20	5	50	7	6	Не применяется
105	90	20	—	50	—	7	То же
120	100	20	5	50	6	9	»
150	120	20	5	50	6	10	»
200	150	Не применяется	4	—	—	15	»
300	200	То же	3	Не применяется	3	18	»
350	250	»	3	То же	2	22	»

Л И С Т
Требования к композиционным
Кал-АБ/П-ПЭТФ/Кал-АБ (полиэфирная
80 мкм каландрированной

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщины от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ²	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)
0,20	±15	185	23	160	80
0,22	±15	220	50	170	160
0,25	±15	265	75	190	180
0,30	±15	330	125	270	200
0,36	±15	430	190	320	250
0,43	±15	520	250	380	300
0,48	±15	590	300	430	300
0,53	±15	650	350	450	300
0,55	±15	—	—	—	—

300

гибким трехслойным материалам
 пленка между двумя слоями
 арамидной бумаги)

Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении в машинном направлении, %, не менее		Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом	без перегиба	с перегибом	без перегиба	с перегибом
100	60	15	—	20	—	7	—
140	100	15	3	20	3	9	9
180	140	15	3	20	3	12	10
200	160	20	3	25	3	15	13
250	200	20	3	25	3	20	16
300	250	20	3	25	3	20	16
300	250	20	3	25	3	25	20
300	250	20	3	25	3	30	22
—	—	—	—	—	—	—	—

ЛИСТ 300

Кал-АБ/П-ПЭТФ/Кал-АБ (каландрированная арамидная бумага/пленка ПЭТФ/каландрированная арамидная бумага)

1. Общие сведения

В листе 300 даны требования к трехслойному материалу, состоящему из одного слоя полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) в соответствии с Публикацией МЭК 674 и двух слоев каландрированной арамидной бумаги (Кал-АБ), соединенных с пленкой, расположенной между ними.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина каландрированной арамидной бумаги Б-АБ должна быть 0,08 мм.

Номинальная толщина полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) должна соответствовать требованиям Публикации МЭК 674—1.

3. Размеры композиционных гибких материалов

Номинальная толщина композиционных гибких материалов должна соответствовать требованиям листа 300.

ЛИСТ 320

НКал-АБ/П-ПЭТФ/НКал-АБ (некаландрированная арамидная бумага /пленка ПЭТФ/ некаландрированная арамидная бумага)

1. Общие сведения

В листе 320 даны требования к трехслойному материалу, состоящему из одного слоя полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) в соответствии с Публикацией МЭК 674 и двух слоев некаландрированной арамидной бумаги (НКал-АБ), соединенных с пленкой, расположенной между ними.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина некаландрированной арамидной бумаги должна быть 0,13 мм.

Номинальная толщина полиэтилентерефталатной пленки (П-ПЭТФ) должна соответствовать требованиям Публикаций МЭК 674—1.

3. Размер композиционного гибкого материала

Номинальная толщина композиционного гибкого материала типа НКал-АБ должна быть 0,30 мм.

ЛИСТ 320

Требования к композиционным гибким трехслойным материалам НКал-АБ/П-ПЭТФ/НКал-АБ (полиэфирная пленка 50 мкм между двумя слоями некаландрированной арамидной бумаги)

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщины от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±20%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении без разрыва, %, не менее		Пробивное напряжение, кВ, не менее	
				без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)	в машинном направлении	в поперечном направлении	без перегиба	с перегибом
0,30	±20	150	50	75	75	75	75	7	10	6	6

ЛИСТ 310

Кал-АБ/П-ПИ/Кал-АБ (каландрированная арамидная бумага /полиимидная пленка/ каландрированная арамидная бумага)

1. Общие сведения

В листе 310 даны требования к трехслойному материалу, состоящему из одного слоя полиимидной пленки (П-ПИ) и двух слоев каландрированной арамидной бумаги (Кал-АБ), соединенных вместе с пленкой, расположенной между ними.

2. Размеры отдельных слоев

Номинальная толщина каландрированной арамидной бумаги должна быть 0,08 или 0,13 мм.

Номинальная толщина полиимидной пленки (П-ПИ) должна быть 0,023 или 0,050 мм.

3. Размеры композиционных гибких материалов

Номинальная толщина композиционных гибких материалов должна соответствовать листу 310.

Л И С Т
Требования к композиционным
Кал-АБ/П-ПИ/Кал-АБ (полиимидная
каландрированной

Номинальная толщина, мм	Допуск (отклонение толщины от номинального значения), %, не более	Номинальная масса единицы площади, г/м ² ±15%	Номинальная толщина пленки, мкм	Прочность при растяжении в машинном направлении без перегиба, Н/10 мм ширины, не менее
0,20	±15	190	23	160
0,30	±15	290	23	270
0,23	±15	220	50	200
0,33	±15	320	50	300

310

гибким трехслойным материалам
пленка между двумя слоями
арамидной бумаги)

Прочность при растяжении в поперечном направлении, Н/10 мм ширины, не менее		Относительное удлинение при растяжении в машинном направлении без перегиба, %, не менее	Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее		Электрическая прочность, кВ, не менее		Номинальная толщина арамидной бумаги, мкм
без перегиба	с перегибом (пленкой внутрь)		без перегиба	с перегибом	без перегиба	с перегибом	
100		15	15	Не применяется	8	80	
150		15	15	То же	8	130	
180		17	17	>	11	80	
260		17	17	>	11	130	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
2. Постановлением Госстандарта СССР от 28.06.90 № 2005 введен в действие государственный стандарт СССР, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт МЭК 626—3—88 с 01.01.93
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, подраздел, в котором приведены ссылки	Обозначение соответствующего стандарта	Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка
Листы 100—102	МЭК 554—1—77; МЭК 641—79; МЭК 674—1—80	— — —
Листы 100—114	МЭК 554—1—77; МЭК 641—79; МЭК 674—80; МЭК 674—1—80	— — — —
Листы 300, 320, 500	МЭК 674—80; МЭК 674—1—80	— —