

ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЮФТЬ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

Определение сорта

Yuft upper leather,
Grading

ОКП 86 2100

ГОСТ
337—84
Взамен
ГОСТ 337—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4515 дата введения установлена с **01.01.86**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на юфть для верха обуви и устанавливает требования к определению сорта.

2. В зависимости от наличия полезной площади юфть относят к 1, 2, 3 и 4-му сортам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Сорт юфти	Полезная площадь, %
1	От 100 до 97 включ.
2	» 96,99 » 85 »
3	» 84,99 » 70 »
4	» 69,99 » 40 »

3. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

4. Определение и характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78 и приложению.

5. На коже не допускаются:

общая садка;

подсед;

плесень;

жесткость, стяжка, отдушистость и налеты жирового и минерального происхождения, занимающие свыше 50 % площади кожи;

плохая обрезка краев и лап.

6. На коже не учитываются:

хорошо заросшие роговины, кнутовины, невываливающиеся свищи и оспины в разбросанном виде, находящиеся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, которые при пробе на садку не дают трещин;

шероховатость лицевой поверхности, обнаруживаемую при испытании на садку в виде мелкой сетки на лицевой поверхности;

слабовыраженная воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

неотделанная бахтарма на пашинах;

незначительная стяжка на полах;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Июль 2002 г.

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2002

загрязнение бахтармы полимерами в виде полос от транспортера агрегата, кроме сандаальной юфти;

наличие краски, проникшей через поры, на бахтарме свиной юфти, кроме сандаальной.

7. На коже учитываются неизмеряемые пороки в соответствии с табл. 2 и измеряемые, не указанные в пп. 5 и 6.

Таблица 2

Наименование порока	Оценка, %
Местная садка лицевой поверхности:	
в одной точке	5
в двух точках	12
Заполированность	2

Измерение пороков — по ГОСТ 26343—84.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОКА

плесень: Порок производственного происхождения, характеризующийся поражением кожи с одной или двух сторон мицелием плесневых грибов, заметным невооруженным глазом.

Редактор *Т.П. Шакина*
Технический редактор *О.И. Власова*
Корректор *В.С. Черная*
Компьютерная верстка *С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Слано в набор 03.07.2002. Подписано в печать 02.09.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25.
Тираж 80 экз. С 7136. Зак. 244.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов