
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
ISO 4211—
2012

МЕБЕЛЬ

Оценка устойчивости поверхности
к воздействию холодных жидкостей

(ISO 4211:1979, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 135 «Мебель», Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет леса» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. № 54-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2013 г. № 157 -ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 4211—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2014

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4211 — 1979. Перевод осуществлен с английского языка (еn) по тексту ISO 4211 — 1979 Furniture — Assessment of surface resistance to cold liquids. (Мебель Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей)

Перевод с английского языка (еn).

Степень соответствия — идентичная (IDT).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

II

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

Содержание

1 Цель и область применения	1
2 Сущность метода	1
3 Оборудование и материалы	1
4 Подготовка образцов для испытания	2
5 Продолжительность воздействия жидкости	3
6 Испытания	3
7 Оценка результатов	4
8 Протокол испытания	4
Приложение А (справочное) Жидкости для проведения испытания поверхности	5
Приложение Д.А (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным международным стандартам	7
Библиография	2

МЕБЕЛЬ

**Оценка устойчивости поверхностей
к воздействию холодных жидкостей**

Furniture — Assessment of surface resistance to cold liquids

Дата введения — 2014—06—01

1 Цель и область применения

Настоящий стандарт определяет метод оценки устойчивости поверхностей к воздействию холодных жидкостей и распространяется на детали мебели после окончательной обработки.

Настоящий стандарт также может быть применен при испытании щитовых деталей с размерами, отвечающими его требованиям, изготовленных из того же материала и имеющих законченный вид поверхности, идентичный деталям мебели после окончательной обработки.

Вид, количество жидкостей и продолжительность их воздействия при испытании (выбирают из таблицы 1 в разделе 5) должны быть указаны в инструкциях или согласованы между покупателем и поставщиком.

Набор жидкостей для испытаний приведен в приложении А, но при необходимости могут быть использованы и другие.

2 Сущность метода

Контакт жидкости с контролируемой поверхностью осуществляется с помощью пропитываемой бумаги, накрытой стеклянной чашкой. По истечении установленного времени бумагу удаляют, поверхность очищают и подсушивают, затем проверяют наличие повреждений (изменение цвета и блеска, образование пузырей и т.д.). Оценку результатов испытания осуществляют в баллах.

3 Оборудование и материалы

3.1 Кружки фильтровальной бумаги массой 400 — 500 г/м², диаметром приблизительно 25 мм.

3.2 Стеклянные чашки с полированными краями и без выступов, внешним диаметром приблизительно 40 мм, высотой приблизительно 25 мм.

3.3 Пинцет.

3.4 Фильтровальная бумага.


3.5 Сорбирующая ткань.

3.6 Источник света, обеспечивающий равномерный рассеянный свет и освещенность контролируемой поверхности в интервале от 1000 до 5000 лк. Это может быть рассеянный дневной или искусственный свет.

П р и м е ч а н и е — Дневной свет должен быть незатененным окружающими деревьями, зданиями и т.д. Когда используют источник искусственного света, рекомендуется, чтобы он имел соотношение цветовой температуры от 5000 до 6560 К и минимального индекса цветопередачи Ra более чем 92.

3.7 Источник направленного света: лампа дневного света мощностью 60 Вт, закрытая экраном так, чтобы лучи света попадали на контролируемую поверхность и не попадали в поле зрения эксперта. Угол между оптической осью падающих лучей света от лампы и контролируемой поверхностью должен быть от 30° до 60°.

П р и м е ч а н и е — Наблюдение за контролируемой поверхностью может осуществляться с помощью устройства, указанного на рисунке 1.



Все размеры приблизительны и указаны в миллиметрах

- 1 — лампа дневного света мощностью 60 Вт;
2 — проем для контролируемой поверхности или образца;
3 — отверстие основания; 4 — отверстие с обратной стороны; 5 — направление наблюдения.

П р и м е ч а н и е — Внутренние поверхности устройства окрашены в черный цвет.

Рисунок 1 — Устройство

3.8 Жидкость для испытания при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

3.9 Деионизированная или дистиллированная вода при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

3.10 Раствор для очистки поверхности, содержащий 15 мл моющего средства (3.11) на 1 л воды (3.9). Раствор должен быть свежеприготовленным в каждом случае.

3.11 Моющее средство следующего состава:

- 12,5 % ($\text{C}_{10} - \text{C}_{14}$) алкиларилсульфоната натрия;
- 12,5 % полизоксилатных производных первичных или вторичных ($\text{C}_8 - \text{C}_{16}$) спиртов, содержащих от 5 до 15 эпоксилатных групп, имеющих точку помутнения от $25 ^\circ\text{C}$ до $75 ^\circ\text{C}$ в 1 % -ном водном растворе (определение точки помутнения по ISO 1085);
- 5,0 % этанола;
- 70 % воды (3.9).

Хранить моющее средство следует в стеклянной бутыли в прохладном, темном месте в течение одного года с момента приготовления.

4 Подготовка образцов для испытания

Допускается выдержка образцов перед испытанием.

Для выдержки образцы следует хранить при температуре не ниже $15 ^\circ\text{C}$, при нормальных условиях окружающей среды. Выдержка, включая кондиционирование перед испытанием, не должна составлять менее четырех недель.

Кондиционирование осуществляется за одну неделю до испытания и должно быть выполнено в воздушной среде при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(50 \pm 5)\%$.

Испытуемая поверхность должна быть по возможности плоской и размерами, отвечающими требованиям раздела 6.

При подготовке поверхности рекомендуется учитывать возможность проведения дополнительных испытаний, если потребуется.

Контролируемая поверхность должна быть тщательно протерта сухой тканью (3.5) перед испытанием.

5 Продолжительность воздействия жидкости

Продолжительность воздействия жидкости выбирают по таблице 1. Продолжительность воздействия жидкости отражает время, которое может пройти, перед тем как жидкость, попавшая на поверхность мебели, будет удалена. Увеличение продолжительности испытания — по согласованию.

Таблица 1 — Продолжительность воздействия жидкости

Продолжительность	Рассматриваемый случай
10 с	Незамедлительное удаление
2 мин	Незамедлительное удаление
10 мин	После непродолжительной выдержки
1 ч	После имитации приема пищи
6 ч	После работы или иной активности
16 ч	На другой день
24 ч	Через день
7 дн.	Через неделю
28 дн.	Долговременное воздействие

6 Испытания

6.1 Контролируемая поверхность должна быть в горизонтальном положении. Воздействие выбранными жидкостями осуществляется на участках, расположенных на расстоянии не менее 60 мм от центра и по возможности не менее 40 мм от любого края контролируемой поверхности. В случае предполагаемой изменчивости свойств контролируемой поверхности необходимо провести два идентичных испытания одновременно.

6.2 Погружают кружок бумаги (3.1) в жидкость для испытания (3.8) на 30 с, затем вынуть пинцетом (3.3). Помещают его на контролируемый участок и прикрывают чашкой.

6.3 По истечении продолжительности воздействия удаляют чашку, снимают бумагу пинцетом, при этом не удаляя волокна, оставшиеся на контролируемом участке. Остающуюся на поверхности жидкость собирают, промокнув сухой фильтровальной бумагой (3.4). Оставляют контролируемую поверхность неприкрытой при нормальных условиях окружающей среды на 16 — 24 ч. Контролируемый участок должен быть защищен от попадания пыли.

6.4 После 16 — 24 ч очищают контролируемую поверхность, слегка натирая ее сорбирующей тканью (3.5), пропитанной сначала моющим раствором (3.10), затем водой (3.9). Тщательно вытирают поверхность сухой тканью (3.5).

Для сравнения подготавливают к осмотру соседний с контролируемым участком, не подвергавшийся воздействию жидкости (участок сравнения).

В течение 30 мин проводят выдержку контролируемой поверхности при нормальных условиях окружающей среды.

6.5 Фиксируют наличие повреждений на контролируемом участке поверхности, таких, как изменение цвета и блеска, образование пузырей и других дефектов. С этой целью поверхность освещают каждым из двух источников света (3.6) и (3.7) раздельно и наблюдение осуществляют под разными углами. Расстояние от глаза наблюдателя до контролируемой поверхности должно быть от 0,25 до 1,0 м.

Помещают контролируемую поверхность в различные положения, позволяющие наблюдать отражение света параллельно и перпендикулярно направлению волокон. В каждом положении сравнивают поверхность контролируемого участка с поверхностью участка сравнения.

6.6 Повторная экспертиза может быть проведена через три или семь дней.

7 Оценка результатов

Оценку контролируемой поверхности осуществляют в баллах при сравнении контролируемых участков со смежными участками поверхности, не подвергавшимися прямому воздействию жидкости:

- отсутствие изменений (без повреждений) — 5 баллов;
- наличие небольших изменений в блеске, видимых только, когда источник света отражается на контролируемой поверхности, — 4 балла;
- наличие небольшого пятна, видимого при наблюдении в различных направлениях, например, различимая область воздействия жидкости в виде круглого пятна или едва заметного контура окружности — 3 бала;
- наличие большого пятна, незначительные изменения в структуре поверхности — 2 балла;
- наличие большого пятна, структура поверхности сильно изменена или разрушена — 1 балл.

Рекомендуется, чтобы каждый контролируемый участок был оценен более чем одним опытным наблюдателем (экспертом). Согласованность мнений экспертов является результатом бальной оценки и подтверждается большинством наблюдателей, например:

- индивидуальные оценки: 1, 2, 3, 3, 3;
- оценка контролируемой поверхности: 3;
- индивидуальные оценки: 1, 2, 2, 3, 3;
- оценка контролируемой поверхности: 2.

Оценки и составление протокола для дублированных испытаний осуществляют отдельно.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать по крайней мере следующую информацию:

- a) ссылка на настоящий стандарт;
- b) образец для испытания (соответствующие данные);
- c) жидкость или жидкости для испытания;
- d) продолжительность воздействия жидкости;
- e) оценка каждого контролируемого участка согласно разделу 7;
- f) результат испытания в баллах;
- g) любые отклонения от настоящего стандарта;
- h) дата испытания.

Приложение А
(справочное)

Жидкости для проведения испытания поверхности

A.1 Введение

В таблице данного приложения приведены примеры растворов жидкостей, доступных и часто встречающихся в быту, для оценки устойчивости поверхностей деталей мебели воздействию жидкостей. Могут быть использованы любые другие жидкости по согласованию.

A.2 Жидкости

Химические свойства жидкостей должны быть эквивалентны признанному качеству растворов.

Для подготовки водных растворов следует использовать деминерализованную или дистиллированную воду.

Жидкость для испытания следует хранить в герметично закупоренных стеклянных бутылках в темном месте, она должна иметь температуру (23 ± 2) °С перед использованием.

Наименование жидкости	№	Описание раствора жидкости
Уксусная кислота	1.1	44 % водный раствор
	1.2	4,4 % водный раствор
Ацетон	2	—
Нашатырный спирт	3	10 % водный раствор
Сок черной смородины	4	Свежевыжатый сок без сахара
Лимонная кислота	5	10 % водный раствор
Моющее средство	6	См. 3.11
Кофе	7	40 г быстрорастворимого кофе, среднего способа обжаривания, в 1 л кипяченой воды
Дезинфицирующее средство	8.1	Производные от фенола, 0,5% водный раствор: хлорированный алкил, циклоалкил, арил фенолы
	8.2	Хлорамин Т, 2,5% водный раствор: р-толуолсульфохлорамид натрия
Чернила	9	—
Этиловый спирт	10.1	96 % водный раствор
	10.2	48 % водный раствор
Этилбутилацетат	11	Пропорция 1:1
Йод	12	5 % водный раствор
Молоко концентрированное	13	Жирность 10 %
Оливковое масло	14	—
Керосин	15	Медицинский сорт, Paraffinum Liquidum

ГОСТ ISO 4211—2012

Окончание таблицы

Наименование жидкости	№	Описание раствора жидкости
SBP спирит	16	Медицинский сорт, Benzinum Medicinale, растворитель алифатических углеводородов, температура кипения 70°C–100 °C
Технический бензин	17.1	10 % водный раствор
	17.2	0.5 % водный раствор
Хлористый натрий	18.1	15 % водный раствор
	18.2	5 % водный раствор
Чай	19	10 г чайных листьев, заваренных в 1 л кипяченой воды. Чай оставляют настаиваться на 5 мин без помешивания, после чего фильтруют
Вода	20	Деионизированная или дистиллированная

Приложение Д.А
(справочное)**Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам**

Таблица Д.А.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 4211:1979 Furniture — Assessment of surface resistance to cold liquids	IDT	ГОСТ ISO 4211 — Мебель. Оценка устойчивости поверхностей к воздействию холодных жидкостей.

Библиография

- [1] ISO 4211:1979 Furniture — Assessment of surface resistance to cold liquids (Мебель. Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей)

УДК 684.4:006.354

ОКС 97.140.97.200.30

К25

ОКП 560000

Ключевые слова: изделия и детали мебели, оценка поверхности, устойчивость к воздействию холодных жидкостей

Подписано в печать 02.10.2014. Формат 60x84%.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 37 экз. Зак. 4110

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru