

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТОРФ КУСКОВОЙ ТОПЛИВНЫЙ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
НУЖД**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 8—96/312

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

М о с к в а

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным проектным институтом по комплексному использованию торфа в народном хозяйстве «Гипроторф»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 июня 1997 г. № 224

3 ВЗАМЕН РСТ 757—89

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Назначение и область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Технические требования	1
3.1 Характеристики	1
4 Правила приемки	2
5 Методы контроля	2
6 Транспортирование и хранение.	2
7 Гарантии изготовителя	2

**ТОРФ КУСКОВОЙ ТОПЛИВНЫЙ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД**

Технические условия

Sod fuel peat for heating purposes.
Specifications

Дата введения 1998—01—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на кусковой топливный торф для коммунально-бытовых нужд (далее — торф), добываемый экскаваторным или фрезформовочным способами.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5396—77 Торф. Методы отбора проб

ГОСТ 11130—75 Торф. Методы определения мелочи и засоренности

ГОСТ 11305—83 Торф. Методы определения влаги

ГОСТ 11306—83 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

ГОСТ 13674—78 Торф. Правила приемки.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Характеристики

3.1.1 Торф должен соответствовать требованиям, указанным в таблице I.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	Методы испытания
1 Массовая доля общей влаги W' , %, не более	45	По ГОСТ 11305
2 Зола A^d , %, не более	23	По ГОСТ 11306
3 Массовая доля мелочи m (куски размером менее 25 мм), %, не более, для торфа из залежи:		По ГОСТ 11130
верхового типа	10	
низинного типа	20	

П р и м е ч а н и е — По согласованию с потребителем допускается поставлять торф:

с золой до 35 %, если она подтверждается паспортом торфяной залежи;
с массовой долей влаги до 50 % — при неблагоприятных погодных условиях в период сезона добычи.

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Приемка кускового торфа — по ГОСТ 13674.

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 5396 и ГОСТ 13674.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Торф транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

6.2 Торф должен храниться в штабелях, на сухих площадках, защищенных от воздействия грунтовых и сточных вод.

6.3 При погрузке и разгрузке торфа высота падения не должна превышать 2 м.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кускового торфа требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 6 месяцев со дня выдачи паспорта.

УДК 622.331.543:006.354 ОКС 75.160.10 А14 ОКП 03 9100

Ключевые слова: торф кусковой топливный, бытовые нужды

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 08.07.97. Подписано в печать 12.08.97.
Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,24. Тираж 191 экз. С786. Зак. 576.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102